



تأثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه‌های استاندارد DIN 50113 از جنس Ck45

خلیل فرهنگ‌دوست، احسان همایی
گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از مقاله حاضر، تعیین میزان خرابی ماده بر اثر اعمال آزمون خستگی چرخشی روی نمونه‌های استاندارد است. معیارهایی برای تعیین خرابی ماده پیشنهاد می‌شود. بدین منظور تأثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم و استحکام نهایی نمونه‌های استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین توالی تعریف می‌گردد که وابسته به تنش حاصل از اعمال بار خستگی به نمونه و تعداد سیکلی که نمونه تحت بارگذاری بوده، می‌باشد. این توابع برای تعیین استحکام تسلیم و استحکام نهایی نمونه‌ها تخمین زده شده‌اند که با داده‌های حاصل از آزمایش مطابقت خوبی دارند.

واژه‌های کلیدی: خستگی چرخشی - استحکام تسلیم - استحکام نهایی - خرابی ماده

جدول ۱- داده‌های حاصل از آزمایش

جرم وزنه (کلوگرم)	σ (MPa)	سیکل (سیکل)	S_u (MPa)	S_y (MPa)
۱/۱	۵۱۲	۵۰	۸۸۳/۶۰	۷۹۲/۹۶
۱	۴۶۱/۶۱۵	۵۰	۸۸۱/۵۳	۸۱۸/۱۶
۰/۹	۴۲۱/۰۹۲۸	۱۰۰	۸۹۹/۸۹	۷۸۰/۶۱
۰/۹	۴۲۱/۰۹۲۸	۲۰۰	۹۵۹/۲۳	۹۱۴/۲۹
۰/۸	۳۶۵/۲۲۳۲	۲۰۰	۸۸۸/۷۴	۸۲۱/۹۵
۰/۸	۳۷۳/۸۱۴۰	۴۰۰	۸۷۹/۱۱	۷۲۸/۲۳
۰/۷	۳۳۰/۳۹۱۱	۲۰۰	۸۹۰/۸۰	۷۷۱/۷۵
۰/۷	۳۳۸/۷۳۳۶	۶۰۰	۹۰۷/۲۸	۸۶۶/۵۱
۰/۶	۲۹۱/۹۲۰۲	۵۰۰	۹۱۴/۰۴	۸۳۳/۶۱
۰/۶	۲۹۰/۴۴۱۰	۷۵۰	۹۰۹/۷۵	۸۴۸/۰۹

سیس این داده‌ها با داده‌های مربوط به یک ماده بکر - ماده ای که زیر آزمون خستگی قرار نگرفته و مستقیماً آزمون کشش روی نمونه انجام می‌گیرد - که در جدول ۲ آمده است، مقایسه می‌شوند.

جدول ۲- داده‌های مربوط به ماده بکر

S_u (MPa)	S_y (MPa)
۸۹۹/۶۱	۷۲۷/۸۹

نتایج آزمایشگاهی

هر یک از دو مشخصه ذکر شده در بالا - استحکام تسلیم و استحکام نهایی - می‌تواند به عنوان معیاری برای خرابی ماده بر اثر آزمون خستگی چرخشی خمشی استفاده شود. با در نظر گرفتن تابع دو متغیره وابسته به تعداد سیکل و تنش مربوط به بار خستگی برای دو مشخصه ذکر شده به صورت کلی $f(\sigma, N) = a_0 + a_1\sigma + b_1N + a_2\sigma^2 + b_2N^2 + c\sigma N$ می‌توان دو تابع را به دست آورد. قابل ذکر است همان‌گونه که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال و مقادیر تعداد سیکل بر

مقدمه
علت اصلی ۸۰ تا ۹۰٪ تمام شکست‌های مهندسی، پدیده خستگی است [۱]. شکست تعداد زیادی از قطعات مکانیکی، نتیجه تجمع خرابی ماده ناشی از خستگی می‌باشد [۲]. برآورد عمر باقیمانده موادی که به صورت سیکلی بارگذاری می‌شوند از اهمیت زیادی برخوردار است [۳].

در تحقیق حاضر، تغییر در خواص مکانیکی نمونه‌هایی که تحت آزمون خستگی قرار گرفته‌اند، مورد بررسی واقع شده است. بدین منظور، نمونه‌ها قبل از این که به سیکل شکست خود برسند، از زیر آزمون خارج می‌شوند و پس از آن روی هر نمونه آزمون کشش انجام می‌گیرد. استحکام تسلیم و استحکام نهایی ناشی از آزمون کشش برای هر نمونه ثبت می‌شود و با داده‌های حاصل از نمونه‌ای که بدون انجام آزمون خستگی، مستقیماً آزمون کشش روی آن انجام شده است مقایسه می‌شود. هر یک از این داده‌ها می‌تواند به عنوان مشخصه‌ای برای تعیین خرابی ماده بر اثر آزمون خستگی در نظر گرفته شود. برای هر مشخصه تابع دو متغیره‌ای تعریف می‌گردد که وابسته به تنش حاصل از اعمال بار خستگی به نمونه و تعداد سیکلی که نمونه تحت بارگذاری بوده، می‌باشد.


روش انجام آزمایش

جنس نمونه‌ها فولاد کربن‌دار Ck45 است. بر روی این مواد هیچ گونه عملیات حرارتی صورت نگرفته است. نمونه‌های آزمایش مطابق استاندارد تعیین شده توسط دستورالعمل دستگاه آزمون خستگی (شکل ۱) آماده شده‌اند (استاندارد DIN 50113).


با به‌کارگیری نمودار S-N (شکل ۲) که از آزمایش‌های گذشته در اختیار است می‌توان سیکل شکست ماده مورد نظر را در یک بارگذاری خاص تعیین کرد. نمونه‌ها زیر آزمون خستگی در بارگذاری‌های متفاوت قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که هیچ نمونه‌ای به سیکل شکست خود نرسد، یعنی هر نمونه زیر بار خاص قبل از این که به شکست بیانجامد از زیر آزمون خارج

۱- دانشیار، ۰۹۱۵۳۱۶۲۲۱۴@um.ac.ir
۲- دانشجوی کانسازی ارشد


ذکر شده در جدول‌های ۳ و ۴ و در نظر گرفتن وجود پراکندگی، توابعی که در معادله‌های (۱) و (۲) تعریف شده‌اند مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. همچنین مشخصه استحکام نهایی می‌تواند به عنوان معیار مناسبی برای خرابی ماده بر اثر آزمون خستگی چرخشی خمشی در نظر گرفته شود.




شکل ۱- شکل و ابعاد نمونه استاندارد آزمون خستگی چرخشی خمشی



شکل ۲- نمودار S-N ماده Cl45 برای آزمون خستگی چرخشی خمشی



شکل ۳- رویه حاصل از تخمین تابع دو متغیره برای استحکام تسلیم



شکل ۴- رویه حاصل از تخمین تابع دو متغیره برای استحکام نهایی

مراجع

- Sadeler R., Totik Y., Gavgali M., and Kaymaz I., Improvements of fatigue behaviour in 2014 Al alloy by solution heat treating and age-hardening. *Journal of Materials and Design*, v. 25, 2004, pp. 439-445.
- Zhu W.Q., and Lei Y., A stochastic theory of cumulative fatigue damage. *Journal of Acta Mechanica Solida Sinica*, v. 4, n. 1, 1991, pp. 1-14.
- Soultan M., Klieber X., Chicois J., and Vincent A. Mechanical Barkhausen noise during fatigue of iron. *Journal of NDT&E International*, v. 39, 2006, pp. 493-498.

حسب ۱۰۰۰ سیکل در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به این که هر تابع شش ثابت a_0, a_1, b_1, a_2, b_2 دارد، بنابراین با در نظر گرفتن شش داده و تشکیل ماتریس می‌توان ثابت‌ها را تعیین کرد. شش داده‌ای که برای تخمین توابع مورد استفاده قرار گرفته‌اند در جدول ۳ ذکر شده‌اند.

جدول ۳- داده‌های مورد استفاده برای تخمین توابع

جرم وزنه (کیلوگرم)	σ (MPa)	نماد سیکل (۱۰۰۰ سیکل)
۱/۱	۵۱۲	۵۰
۱	۴۶۹/۶۱۵	۵۰
۰/۹	۴۲۹/۰۹۳۸	۱۰۰
۰/۸	۳۷۲/۸۱۲۰	۴۰۰
۰/۷	۳۲۸/۷۳۴۶	۶۰۰
۰/۶	۲۹۱/۹۲۰۳	۵۰۰

توابع حاصل در معادلات زیر آمده‌اند.
تابع برای تخمین استحکام تسلیم (شکل ۳)

$$Y(\sigma, N) = -1078.85 + 8.17\sigma + 2.3N - .008\sigma^2 + .00056N^2 - .007\sigma N \quad (1)$$

تابع برای تخمین استحکام نهایی (شکل ۴)

$$U(\sigma, N) = 4420.94 - 14\sigma - 4.81N + .014\sigma^2 + .0017N^2 + .0094\sigma N \quad (2)$$

از چهار داده دیگر برای تعیین درستی توابع تخمین زده شده استفاده می‌گردد (جدول ۴ و ۵).

جدول ۴- محاسبه درصد خطا بین داده و مقدار تخمین زده شده توسط معادله (۱)

	S_y (MPa)		خطا (%)
	داده	تخمین	
$f(429/0.9, 200)$	۹۱۴/۲۹	۷۷۲/۲۲	۲۶/۲
$f(395/22, 200)$	۸۳۱/۹۵	۷۳۲/۹۲	۱۲/۳۵
$f(320/23, 400)$	۷۷۱/۷۵	۷۵۹/۱۶	۱/۶
$f(290/24, 750)$	۸۲۸/۰۹	۱۰۷۰/۹	۲۰/۸

جدول ۵- محاسبه درصد خطا بین داده و مقدار تخمین زده شده توسط معادله (۲)

	S_y (MPa)		خطا (%)
	داده	تخمین	
$f(429/0.9, 200)$	۹۵۹/۳۲	۸۷۲/۸۶	۹/۷
$f(395/22, 200)$	۸۹۸/۷۴	۸۹۸/۲۱	-۰/۵۹
$f(320/23, 400)$	۸۹۰/۸۰	۹۰۰/۹۴	۱/۱
$f(290/24, 750)$	۹۰۹/۷۵	۹۴/۵۹	۳/۲۷

نتیجه‌گیری

وجود پراکندگی در نتایج آزمون خستگی معمول است، زیرا تصمیمات طراحی مهندسی باید بر مبنای شناخت ویژگی استاتیکی فرایند خستگی اتخاذ شود. دلایل پراکندگی نتایج متعدد است. این دلایل شامل آماده‌سازی سطح نمونه، تنظیم دستگاه آزمون و تعدادی از متغیرهای متالورژیکی است. با در نظر گرفتن دستگاه انجام آزمون خستگی حداقل پراکندگی با ماشین‌های چرخشی خمشی ایجاد می‌شود. با توجه به درصد خطاهای