

اثر دما بر خواص اپتیکی نانو پودر سرامیک PZT تهیه شده به روش سل ژل

پاکیزه^۱، اسماعیل^۱؛ مرادی^۱، محمود^۲؛ براتی^۱، محمود^۲؛ حسینی^۱، سید محمد^۳

^۱دانشجوی دکتری فیزیک (گرایش ماده چگال) دانشگاه شیراز

^۲استاد گروه فیزیک دانشگاه شیراز

^۳استاد گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

^۱Email: Esmail_Pakizeh@yahoo.com

چکیده

در این پژوهش خواص اپتیکی نانو پودر سرامیک $Pb(Zr_{0.95}Ti_{0.05})O_3$ مورد بررسی قرار گرفته است. در تهیه پودرها از روش شیمیایی سل ژل استفاده شد. پودرهای حاصل بوسیله روشهای $FTIR$, TEM و XRD مشخصه یابی شده اند. پودرهای تهیه شده را در دماهای مختلف کلسینه کرده و ضرایب اپتیکی ذرات از قبیل ضریب شکست و خاموشی و تابع دی الکتریک آنها را در دماهای مختلف با هم مقایسه کردیم. اندازه ذرات پودر حدود 25 nm تعیین گردید.

کلید واژه- پروسکایت، سل ژل، PZT

کد PACS - ۱۶۰/۰۱۶۰، ۳۰۰/۰۳۰۰

Effect of temperature on the optical properties of nanopowder PZT ceramics prepared by sol gel method

E. Pakizeh¹, M. Moradi¹, M. Barati¹ and S. M. Hosseini²

¹Department of Physics, Shiraz University, Iran

²Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Abstract

In this paper the optical properties of $Pb(Zr_{0.95}Ti_{0.05})O_3$ ceramic nanopowder are studied. The powders were prepared by the sol-gel chemical method. FTIR, TEM, XRD and Raman spectroscopy were used for characterization of the samples. The results of TEM indicate that the particles sizes are about 25nm. The optical constants of powders in deferent temperature were determined and compared.

Keywords: perovskite, sol-gel, PZT

PACS No. 160.0160, 300.0300

۱- مقدمه

مراکز وجوه قرار گرفته اند و یونهای A در گوشه ها و یونهای B در مرکز مکعبها قرار گرفته اند. محلهای A و B بوسیله گستره زیادی از یونها می تواند اشغال شود و ساختارهای فروالکتریک مختلفی بدهد. علت کاربرد فراوان

PZT با ترکیب پروسکایت (perovskite)، با فرمول شیمیایی ABO_3 یک سرامیک فروالکتریک است که از سال ۱۹۵۰ تا امروز بر روی آن تحقیق می شود [۱]. اکسیژنها در

تهیه کاتیون Ti^{+4} ایزوپروپوکساید تیتانیوم را در محلول اسید نیتریک، اسیدسیتریک و آب اکسیژنه حل کردیم. برای تهیه پیش ماده سل PZT، هر یک از محلولهای سرب، زیرکونیوم و تیتانیوم تهیه شده به روش فوق را با هم مخلوط می‌کنیم. برای بدست آوردن ژل، سل PZT را تحت شرایط هم‌زنی پیوسته و دمای ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد به محلول اسید سیتریک اضافه می‌کنیم. ضمناً pH محلول حاصل را با استفاده از هیدروکسید آمونیوم در عدد ۷ ثابت نگه می‌داریم. برای تبخیر تمامی آب موجود در سل PZT، ماده را در دمای $80^{\circ}C$ حرارت می‌دهیم تا آنکه ژل بدست آید. سپس پودر سیاه رنگ PZT حاصل از واکنش گرم‌زایی سوختن ژل بدست می‌آید. روش فوق را احتراق ژل نیز می‌نامند. بعد از احتراق ژل پودر حاصل در دماهای $500^{\circ}C$ ، $600^{\circ}C$ ، $700^{\circ}C$ و $800^{\circ}C$ به منظور تهیه پودر PZT تک فاز تکلیس شد.

۳- اندازه گیری‌ها، نتایج و بحث

الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) از پودرهای PZT با آهنگ گرمایی $5^{\circ}C/min$ در شکل (۱) نشان داده شده است. همانطور که در شکل (۱) ملاحظه می‌کنید نتایج حاصل نشان می‌دهد که در دمای بیش از $500^{\circ}C$ ساختار پروسکایت شروع به تشکیل شدن می‌کند و در دمای تکلیس $800^{\circ}C$ فاز خالص پروسکایت را مشاهده می‌کنیم. چیزی که در روش سنتی هرگز به آن نرسیدیم. در بقیه دماها علاوه بر فاز اصلی پروسکایت، فاز اضافه پیرو کلر نیز ملاحظه می‌گردد. طیف های XRD، توسط نرم افزار Celeref، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از رابطه (۱) درصد فازهای تشکیل شده در دماهای مختلف را میتوان بدست آورد.

$$\text{Perovskite} = I(\text{Pe}) / [I(\text{Pe}) + I(\text{Py})] \quad (1)$$


طبق رابطه (۲) که به رابطه شرر معروف است میتوان اندازه متوسط ذرات را محاسبه کرد.

$$D = k\lambda / w \cos\theta \quad (2)$$

پروسکایت PZT ظرفیت بالای ذخیره بار، میدان وادارنده ضعیف و پایداری گرمایی بالا در نزدیک مرز مورفوتروپیک است. چنین موادی همچنین در ساخت خازنها و وسایل اتصال سطح کاربرد فراوانی دارند [۲]. روش معمول برای تهیه پودر PZT، روش حالت جامد است که در آن مخلوطی از اکسیدها نظیر PbO ، ZrO_2 ، TiO_2 استفاده می‌شود. این روش با مشکلاتی از قبیل دمای سینتر بالا، تغییرات زیاد فاز هنگام مخلوط کردن اکسیدها، عدم تناسب عنصری و ضعف میکروساختار روبرو است [۳]. برای غلبه بر این مشکلات باید دمای گرمادهی را تا حد امکان پایین بیاوریم، که این منجر به همگنی بالا و کنترل بهتر روی ترکیبات سرامیک می‌شود. روشهای شیمیایی مانند، سل-ژل، احتراق ژل و هم رسوبی منجر به تشکیل ذرات ریز با همگنی بالا و تسریع در امر ساخت سرامیکها می‌شود [۴و۵]. در دمای اتاق ترکیب $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$ بسته به مقدار x، دارای فازهای مختلفی از قبیل تتراگونال (C_{4v}^1)، اورترومبیک (C_{2v}^8) و رومبهدرال (C_{3v}^6 ، C_{3v}^1) است. در دمای بالای کوری کلیه ساختارها به فاز مکعبی (O_h^1) گذار می‌کنند. در این تحقیق مقدار $x=0.05$ انتخاب شده است که در دمای اتاق ماده دارای ساختار فاز اورترومبیک (C_{2v}^8) است. ترکیب در دمای اتاق آتی فروالکتریک است، که با افزایش دما به ساختار رومبهدرال فروالکتریک و با افزایش بیشتر دما به مکعبی پارالکتریک تبدیل می‌شود [۱]. ما در این پژوهش PZT را در دماهای مختلف سنتز کرده و خواص اپتیکی آنها را بدست آوردیم.

۲- روش شیمیایی Sol-gel


مواد اولیه عبارت بودند از نیترات سرب $Pb(NO_3)_2O$ نیترات زیرکونیوم هیدراته $ZrO(NO_3)_2$ و ایزوپروپوکساید تیتانیوم $Ti((OCH(CH_3)_2))$. ابتدا محلول هریک از کاتیونها به صورت زیر تهیه شد. نیترات سرب و نیترات زیرکونیوم در آب مقطر برای تولید یون Pb^{+2} و Zr^{+4} حل شدند. برای



شکل ۲- تصویر FTIR پودر PZT در دماهای مختلف

جدول ۱- درصد فازهای تشکیل شده و اندازه ذرات

اندازه میانگین	درصد فاز پروسکایت	درصد فاز پیروکلر	دمای (°C)	تکلیس
۱۲	۶۱	۳۹	۵۰۰	
۴۰/۳۲	۸۱	۹	۶۰۰	
۴۰/۳۳	۹۲	۸	۷۰۰	
۴۲/۴۴	۱۰۰	۰	۸۰۰	




شکل ۱- طرح پراش پرتوی X در دماهای تکلیس مختلف.

ثابت‌های اپتیکی از قبیل ضریب شکست (n) ضریب خاموشی (k) و قسمت‌های حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک (ϵ' و ϵ'') با استفاده از طیف سنجی FTIR و استفاده از معادلات کرامرز-کرونینگ [۷] ارزیابی شده اند. نتایج در شکل‌های ۳ و ۴ به صورت تابعی از عدد موج نشان داده شده است.


در این رابطه D ، λ ، θ و w بترتیب اندازه بلورکها، طول موج تابشی $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda=1/54.066\text{nm}$)، زاویه قلهی براگ و پهنا در نیم ارتفاع (برحسب رادیان) هستند. جدول ۱ درصد فازهای تشکیل شده و اندازه متوسط دانه‌ها را در دماهای مختلف نشان می دهد. با افزایش دما اندازه متوسط ذرات بزرگتر می شود، اما به علت کوچک بودن گام، تغییر اندازه نانوذرات اندک است. در دمای 800°C اندازه ذرات به 42.44 نانومتر میرسد.

طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) پودرهای بلوری PZT تهیه شده به روش سل ژل را شکل (۲) نشان می دهد. نوار جذبی قوی در گستره 750cm^{-1} تا 500cm^{-1} مربوط به پیوند M-O-M که M یک فلز است بوده و نشان دهنده تشکیل ساختار پروسکایت می باشد [۶].

اولیه پودرها را می توان با استفاده از تصاویر TEM تعیین کرد. اندازه متوسط دانه های پودر PZT در حدود ۲۵ nm است.




شکل ۵- تصویر، TEM از پودر PZT



شکل ۳- قسمت حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک بر حسب عدد موج

۴- نتیجه گیری

نانو پودر های PZT با استفاده از روش شیمیایی سل ژل تهیه شدند. در دماهای مختلف پودر ها را کلسینه کرده و خواص اپتیکی آنها نظیر قسمت حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک و ضرایب شکست و خاموشی را مورد ارزیابی قرار دادیم. با افزایش دما اندازه ذرات پودر بزرگتر می شود. و همین امر سبب می شود که پخش نور بیشتر و جذب نور کمتر شود و ضریب شکست ماده افزایش یابد.



شکل ۴- ضریب شکست و ضریب خاموشی بر حسب عدد موج

مرجع ها

- [1] B. Jaffe, W. R. Cook and H. Jaffe; "Piezoelectric Ceramics"; London ; New York : Academic Press, 1971
- [2] X. Chen , H. Yamane and K. Kaya; "Synthesis and properties highly c.axis oriented PbTiO₃ Thin film prepared by MOCVD method"; *J. Phys. III France* **2**, (1992) 1439-1444
- [3] J. Subchanicz and K. Wojcik; "Effect external stress on dielectric properties PbTiO₃ single crystal"; *Material Science and Engineeng B* **104**, (2003) 31-35
- [4] R. Takayama and Y. Tomita; "Pyroelectric properties and application to infrared sensors of PbTiO₃, PbLaTiO₃ and PbZrTiO₃ ferroelectric thin films"; *Ferroelectrics* **118**, (1991) 325-342
- [5] N. Okada, K. Ishikawa, T. Nomura, K. Murakami, S. Fukuoka, N. Nishino, and U. Kihara; "Low-hysteresis actuator of alkoxide-prepared Pb_{0.96}Sr_{0.04}(Zr_{0.51}Ti_{0.49})O₃"; *Jpn. J. Appl. Phys* **30**, (1991) 2267-2270.
- [6] J. T. Last; "Infrared-absorption studies on barium titanate and related materials"; *Phys. Rev.*, **105** (1957) 1740-1750
- [7] L. L. Kiang; " Study on the Optical Properties of emiconductors by Kramer-Kronig Transformation"; *Chinese Journal of Physics* **14**, (1976) 93-100

همان طور که در شکل (۴) مشاهده می شود، با افزایش دما ضریب شکست ماده بیشتر می شود. علت این امر آن است که با افزایش دما اندازه ذرات بزرگتر شده و نور بیشتری را منحرف می کنند.

شکل (۵) تصویر TEM پودر PZT کلسینه شده را نشان می دهد. دانه ها تقریباً شکل کروی دارند. اندازه ذرات