

مطالعه‌ی خواص ساختاری-لومینسانسی نانو ذره CaF_2 سنتز شده به روش هیدروترمال و سنتز

کامپوزیت پلیمر-نانو ذره کلسیم فلوراید

نخعی، ام الفجر^۱; شاه طهماسبی، ناصر^۲; رضایی رکن آبادی، محمود^۳

^۱دانشکده فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد، میدان ازادی، مشهد

^۲مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

^۳گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

^۳گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

سنتز نانو ذره کلسیم فلوراید به روش هیدروترمال صورت گرفته است. سپس کامپوزیت این نانو ذرات در پلیمر PVA (پلی‌ونیل‌الکل) تولید شده است. مشخصه یابی نانوذرات تولید شده توسط آنالیز XRD و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف UV-Vis، PL و FTIR صورت گرفته است. اندازه‌ی بلورهای CaF_2 توسط فرمول شرر $23\text{--}32\text{ nm}$ تخمین زده می‌شود و تصاویر TEM سایز نانو ذرات رشد یافته در کنار هم را $50\text{--}80\text{ nm}$ نشان می‌دهد. منحنی جذب نانو ذرات دارای یک لبه‌ی جذب در 310 nm نانومتر می‌باشد و طیف PL نانوذرات دارای دو قله‌ی بارز در 390 nm و 790 nm نانومتر هنگامی که با طول موج 394 nm نانومتر برانگیخته شده است، می‌باشد.

Structural and luminescence properties of CaF_2 nanoparticle synthesis by hydrothermal method, and synthesis polymer-nanoparticle composite

Nakhaei, Omolfajr¹; Shahtahmassebi, Nasser²; RezaeiRoknabadi,mahmood³

¹Department of Physics, Ferdowsi University ,Mashhad

²Nano technology Research center of Ferdowsi University ,Mashhad

²Department of Physics Ferdowsi University, Mashhad

³Department of Physics Ferdowsi University, Mashhad

Abstract

CaF_2 Nanoparticles were successfully synthesized using hydrothermal method, then this nanoparticles with polymer PVA(polyvinyl alcohol)made a good composite. The synthesized Nanoparticles were characterized by X-ray Diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), UV-Vis spectroscopy, Photoluminescence(PL) and FTIR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The crystallite size estimated using Scherer's formula was found to be in the range 23–32nm. TEM images reveal the growth of agglomerated Nanoparticles with average size of 50-80 nm. Optical absorption spectrum shows a strong absorption edge at 310nm. The PL emission spectrum showed two prominent emission peaks at 390 and 790nm when excited at 394.4 nm.


فلوراید(فلورایت)می‌باشد. کلسیم فلوراید با فرمول شیمیایی

مقدمه

CaF_2 ماده‌ی به شدت منحصر به فرد از لحاظ اپتیکی می‌باشد[۱] و بخش عمده‌ای از توجه خاص به این ماده نیز به همین منظور می‌باشد. ذره CaF_2 بخاطر خاصیت لومینسانسی و استفاده از آن به

خاصیت پرتوزایی سنگ‌های معدنی در سالهای اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است از جمله این سنگ‌های معدنی کلسیم

و همچین سایز نانو ذرات سنتز شده به روش هیدروترمال باستفاده از فرمول دبای_ شر^[۷] [۲۳ تا ۳۲ نانومتر است. تمام قلهای مربوط به نانو ذره کلسیم فلوراید در فاز ساختار مکعبی و با گروه فضایی $Fm\bar{3}m$ می‌باشد.



شکل ۱- طیف پراش پرتو X نانوذرات کلسیم فلوراید

جدول ۱ : اطلاعات حاصل از طیف پراش X نانوذرات کلسیم فلوراید

| HKI | $2\theta(^{\circ})$ | FWHM | Intensity (Cps) | Mean Grain Size(nm) |
|-----|---------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 111 | 28.34 | 0.281 | 2565 | 22 |
| 220 | 47.2 | 0.319 | 2683 | 30.1 |
| 311 | 55.9 | 0.328 | 766 | 33.46 |
| 222 | 58.52 | 0.32 | 496 | 21.62 |
| 400 | 68.72 | 0.433 | 296 | 23.04 |

طیف UV-Vis

طیف UV-Vis گرفته شده از نانو ذرات که در شکل ۲ آمده است، نشان می‌دهد که نانو ذرات سنتز شده در طول موج ۳۱۰ نانومتر در محدوده مأوراء بمنفث دارای یک ماکریزم جذب می‌باشند. سطح

عنوان یک نانو ذره پایدار [۲] و دارای خاصیت آنتی رفلکس مورد توجه فراوان است. کلسیم فلوراید به میزان زیاد دارای خاصیت ترمولومینسانسی [۳] نیز می‌باشد یعنی هنگامی که در معرض گرما قرار می‌گیرد از خود، نور ساطع می‌کند. برخی از نمونه‌های این سنگ معدنی هنگامی که در معرض تابش فرابنفش قرار می‌گیرد از خود یک تابش قوی ساطع می‌کنند. علت این امر وجود ناخالصی‌ها از جمله عنصر ایریتیم و یا مواد آلی در شبکه بلوری این ماده می‌باشد، از جمله کاربردهای این ذره در دندانپزشکی [۴]، ساخت لیزر [۵]، شیشه، لنزهای اپتیکی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی روان ساز در صنعت می‌باشد [۶].

بخش تجربی

سنتز نانو ذرات CaF_2 و کامپوزیت نانوذره-پلیمر

ساخت نانو ذره CaF_2 به روش هیدروترمال که یک روش شیمیایی می‌باشد، صورت گرفته است. در این روش ابتدا محلول کلرید کلسیم و فلوئورید آمونیوم در آب مقطر ساخته شده سپس در کوره به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد خشک می‌شود بعد از خشک شدن محلول در کوره ۵ مرتبه در سانتریفیوژ با دور مدت ۵۰۰۰ دقیقه با الکل برای زدودن تمامی ناخالصیها شیستشوداده می‌شود تا نانو ذره نهایی حاصل گردد.


در سنتز کامپوزیت پلیمر-نانوذره، نانو ذره با نسبت وزنی ۱/۱۰۰ در پلیمر (PVA) در محلول آب مقطر در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد حل می‌شود و در پتریدیش‌هایی با قطر ۱۰ سانتی‌متر ریخته شده و در کوره با دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت خشک می‌گردد.

نتایج تجربی

پراش پرتو X


طرح پراش پرتو X نانوذرات که در شکل ۱ نمایان است، در جدول ۱ اندازه‌ی نانوذرات و برخی از مشخصات بلورهای ساخته شده آمده است، همان‌گونه که مشخص است بیشترین شدت پراش مربوط به زاویه $2\theta = 32.8^{\circ}$ می‌باشد.

کنارهم است. همچنین مرز دانه‌ها در شکل به خوبی مشخص شده است.




شکل ۴- تصویر SEM نانو ذرات کلسیم فلوراید

طیف PL نانو ذرات کلسیم فلوراید
طیف فتولومینسانس برانگیختگی و تابش حاصل از نانو ذرات در شکل ۵ نشان داده شده است. طیف تابشی نانو ذرات دارای دو پیک عمده در طول موج‌های ۳۹۰ نانومتر (در محدوده فرابنفش) و ۷۹۰ نانومتر (در محدوده طول موج نورمنی) که عمدتاً گذارهای الکترونی در طول موج‌های مختلف را نشان می‌دهد، هنگامی که نمونه با طول موج ۳۹۴ نانومتر برانگیخته شده است می‌باشد.




شکل ۵- طیف فتولومینسانس نانو ذرات کلسیم فلوراید

نانو ذرات دارای نواعی از قبیل پیوندهای آزادسطحی، جابجایی‌ها و ناخالصی‌ها می‌باشد که منجر به جذب اپتیکی نانو ذرات می‌گردد [۲].



شکل ۶- نمودار جذب اپتیکی نانو ذرات کلسیم فلوراید سنتز شده

تصاویر SEM و TEM
در تصاویر TEM گرفته شده از نانو ذرات در شکل ۳، شکل دانه‌ها و اندازه آنها مشخص شده است، تصاویر TEM اندازه نانو ذرات را بین ۵-۸۰ نانومتر نشان می‌دهد.




شکل ۳- تصاویر TEM نانو ذره کلسیم فلوراید

تصویر SEM گرفته شده از نانو ذرات که در شکل ۴ آمده است نشان دهنده مورفولوژی سطح و تجمع خوب نانو ذرات در

- [1] A. Bensalah, M. Mortiera, G. Patriarche, P. Gredinc, D. Vivien, *Solid State Chemistry* **179**, (2006) 2636–2644.
- [2] C. Pandurangappa, B.N. Lakshminarasappab, B.M. Nagabhushanac ; *Alloys and Compounds*, **489** (2010) 592–595.
- [3] Y. Fukuda ; *Radiation Measurements*, **43** (2008) 455 – 458.
- [4] Limin Sun and Laurence C. Chow ; *dental materials*, **24** (2008) 111–116.
- [5] Peter Maushake ; *optic& photonic* , **2**, june2008.
- [6] Libo Wangab, Bo Wang, Xiaobo Wang, Weimin Liua ; *Tribology International* **40** (2007) 1179–1185.
- [۷] منشی، احمد؛ سلطان عطار، سیتا؛ به کارگیری روش نوین در اندازه گیری نانو ذرات با استفاده از رابطه شرروپراش پرتتو ایکس ،
A- monshi@cc.iut.ac.ir

طیف FTIR نانو ذرات کلسیم فلوراید

شکل ۶ نمایش دهنده طیف FTIR نانو ذرات می باشد، که محور افقی آن معرف فرکانس بر حسب (cm^{-1}) و محور عمودی نشان دهنده میزان جذب IR است. دو جذب عمده در محدوده فرکانس های (cm^{-1}) ۱۵۰۰ و $3۱۰۰ (\text{cm}^{-1})$ در شکل نمایان است، که به ترتیب مربوط به پیوندهای O-H و NO_2 می باشد.



شکل ۶- طیف FTIR نانو ذرات کلسیم فلوراید

نتیجه گیری

ساخت نانو ذره CaF_2 با موفقیت در مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است ، و توسط آزمون های XRD, UV-Vis, TEM, SEM, PL مشخصه یابی شده است. توجه به طیف UV-Vis و PL نانو ذرات نشان دهنده کاربردهای منحصر به فرد این نانو ذرات در محدوده طول موجهای فرابنفش و مرئی است.

امروزه مواد کامپوزیتی در بسیاری از کاربردها، جایگزین مواد معمولی شده‌اند به همین علت سنتز کامپوزیت پلیمر-نانو ذره برای اولین بار و به علت وزن سبک همراه با خواص بهبود یافته، در زمینه ساخت محصولات اپتیکی و حتی زیستی با موفقیت به انجام رسید.

مراجع