

ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز

معصومه خلیلی^{۱*}، غلامرضا لشکری پور^۲، محمد غفوری^۳، محمد خانه باد^۴

پوریا دهقان^۵

۱- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

۳-۲- استادگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

۴- استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

۵- دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی مهندسی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

khalily.masomeh@yahoo.com

چکیده

بررسی ویژگی های سنگ های مصرفی در تهیه سیمان یا مصارف دیگر به دلیل عدم امکان بازسازی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بنابراین بررسی خصوصیات این نوع از سنگ ها از اصول اولیه کار است. در این راستا ارزیابی ویژگی های فیزیکی نقش مهمی دارند. در این تحقیق ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و میزان دوام داری ۱۵ نمونه سنگ آهک مارنی سازند آبدراز بررسی شده است. آزمایشات تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته، جذب آب و تخلخل بر روی نمونه ها صورت گرفت. همچنین به منظور تعیین شاخص دوام در ۴ سیکل بر روی نمونه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با بهبود خواص فیزیکی، دوام داری نمونه ها افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: ویژگی های فیزیکی، دوام داری، سازند آبدراز، آهک مارنی


۱- مقدمه

سنگ های مارنی یکی از مصالح مورد استفاده در ساخت سازه های مختلف می باشند از این رو بررسی خواص مهندسی و برقراری روابط مختلف بین این خصوصیات در این سنگ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. دوام سنگ پایداری یک سنگ جهت حفظ خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خود در سرویس دهی فنی می باشد (شفیعی فر م. وهمکاران، ۱۳۸۸). (Latham J.P. et al., 2006) معتقدند که در واقع دوام، تعادلی بین مقاومت ذاتی مصالح و پیشروی نیروهای تاثیر گذار در طول زمان سرویس دهی است. (Bell F.G. et al., 1997) دوام سنگ عبارت است از ارزیابی و سنجش مقاومت سنگ در برابر هوازگی، حفظ شکل، اندازه و وضعیت ظاهری اولیه در یک مدت زمان طولانی و در شرایط محیطی حاکم بر سنگ. به عقیده ی (امانیان م. وهمکاران، ۱۳۸۷) مقاومت ذاتی مصالح تابع خواص و ویژگی های آن است. این ویژگی ها عبارتند از ترکیب کانی شناسی و بافت، صفحات ضعف، شکستگی های داخل سنگ، درجه ی آلتراسیون کانی ها، اندازه ی دانه، شکل دانه، دانسیته، درجه ی درهم شدگی، نوع کنتاکت ها و میزان و نوع سیمان یا خمیره (در صورت موجود بودن). یکی از راه های بررسی تاثیر این ویژگی ها بر روی دوام سنگ، آزمایش های تعیین خواص فیزیکی است. چرا که خواص فیزیکی، یعنی دانسیته، جذب آب و تخلخل سنگ، خود تابعی از ویژگی های ذاتی سنگ است. هرچه سنگ خواص فیزیکی بهتری داشته باشد، دوام داری آن نیز افزایش می یابد.

یک شاخص بسیار مناسب برای نشان دادن حساسیت سنگ در مقابل تر و خشک شدن متوالی و تأثیرات شیمیایی آب، شاخص دوام وارفتگی است که روش تعیین آن توسط فرانکلین و چاندرا در سال ۱۹۷۲ ارائه گردید و در واقع مقاومت سنگ در برابر فرآیند تر و خشک شدن را نشان می دهد. هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، میزان فرسایش، انحلال و خورد شدن سنگ در برابر هوازدگی کمتر است. انجام این آزمایش روی سنگ‌هایی که در بدنه یا کرانه‌های سنگ قرار می گیرند و یا سنگ‌های مصرفی در ساخت موج شکن‌ها الزامی است. یکی از شاخص‌هایی که برای رده بندی سنگ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص دوام داری گمبل (۱۹۷۱) است (فهیمی فرا. و سروش ح.، ۱۳۸۸).

۲- منطقه ی مورد مطالعه

منطقه‌ی مورد بررسی در شمال شرق مشهد در مسیر جاده مشهد سرخس در فاصله یک کیلومتری گردنه مزدوران واقع است. برای رسیدن به این برش از گردنه مزدوران به سمت شرق حرکت کرده و پس از پیمودن حدود (۷۰۰) متر، به محل مورد نظر (شکل ۱) می رسیم (سنجری س. و همکاران، ۱۳۸۹).



شکل ۱ - نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

۳- روش نمونه برداری

جهت بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز ۱۵ نمونه در ابعاد تقریبی ۱۵ × ۱۵ × ۲۰ سانتی متر از این سازند برداشت شد.

۴- بررسی خصوصیات فیزیکی و دوام داری

بررسی ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ، با استفاده از آزمایشات زیر بر روی ۱۵ نمونه سنگ آهک مارنی سازند آبدراز در گردنه مزدوران انجام گرفته است. این آزمایشات شامل موارد زیر هستند:

- آزمایش تعیین دانسیته (ISRM)
- آزمایش تعیین میزان تخلخل (ISRM)
- آزمایش تعیین شاخص دوام (ASTM D 4644)

در تعیین شاخص دوام از دستگاه تعیین شاخص دوام وارفتگی با دو استوانه استفاده شده (شکل ۲) است.

در جدول شماره ۱ (۱) مقادیر بدست آمده از آزمایشات تعیین خواص فیزیکی بر روی نمونه‌ها ارائه شده است.



شکل ۲- دستگاه تعیین شاخص دوام پذیری

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی نمونه‌ها

شماره نمونه	جذب آب (%)	دانسیته (gr/cm ³)	تخلخل (%)
۱	۲.۹۵	۲.۴۸	۷.۳۸
۲	۲.۹۲	۲.۵۲	۷.۴۸
۳	۲.۹۵	۲.۵	۷.۴۴
۴	۲.۹۵	۲.۵۱	۷.۷
۵	۳.۹۳	۲.۴۵	۹.۷۸
۶	۲.۶۷	۲.۵۲	۶.۷۸
۷	۴.۵	۲.۴۵	۱۰
۸	۳.۹۸	۲	۷.۱۲
۹	۲.۷۸	۲.۴۹	۶.۹
۱۰	۴.۶	۲.۷۱	۱۱.۳
۱۱	۳.۶۷	۲.۴۷	۹.۲
۱۲	۳.۴۲	۲.۴۸	۸.۶
۱۳	۳.۶	۲.۴۲	۹
۱۴	۳.۲۸	۲.۴۸	۸.۲
۱۵	۴.۵	۲	۱۰.۸

در جدول شماره ۲ (۲)، شاخص دوام داری نمونه‌ها ارائه شده است. در بخش بعد، به رده بندی سنگ‌ها بر اساس شاخص گمبل (Gamble J.C., 1971) و ارتباط بین شاخص دوام و خصوصیات فیزیکی پرداخت شده است.

جدول ۲ - شاخص دوام داری نمونه‌ها

شماره نمونه	شاخص دوام سیکل ۱ (%)	شاخص دوام سیکل ۲ (%)	شاخص دوام سیکل ۴ (%)
۱	99.23	98.92	98.41
۲	99.37	99.18	98.63
۳	99.44	99.34	99.07
۴	99.5	99.5	99.02

98.45	98.96	99.16	۵
98.96	99.32	99.49	۶
98.5	98.87	99.1	۷
98.37	99.01	99.3	۸
98.5	99.1	99.33	۹
98.6	98.98	99.17	۱۰
98.03	98.86	99.25	۱۱
98.41	99.01	99.18	۱۲
98.49	99.02	99.26	۱۳
98.6	99.11	99.35	۱۴
98.1	98.78	99.23	۱۵



شاخص دوام وارفنگی در سیکل دوم، از جمله شاخص هایی است که برای رده بندی سنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 (Franklin J.A. and Chandra R., 1972) نیز سنگ ها را بر اساس شاخص دوام در سیکل اول و دوم رده بندی نمودند. این رده-
 بندی ها در جدول شماره ی (۳) ارائه شده است.

جدول ۳- رده بندی سنگ ها براساس شاخص دوام فراتکین وچاندرا(۱۹۷۲)



رده بندی	شاخص دوام وارفنگی سیکل دوم فراتکین وچاندرا(%)	رده بندی	شاخص دوام وارفنگی سیکل اول فراتکین وچاندرا(%)
خیلی ضعیف	۰-۳۰	خیلی ضعیف	۰-۲۵
ضعیف	۳۰-۶۰	ضعیف	۲۵-۵۰
متوسط	۶۰-۸۵	متوسط	۵۰-۷۵
مقاوم	۸۵-۹۵	مقاوم	۷۵-۹۰
خیلی مقاوم	۹۵-۹۸	خیلی مقاوم	۹۰-۹۵
شدیداً مقاوم	۹۸-۱۰۰	شدیداً مقاوم	۹۵-۱۰۰

۵- بررسی نتایج ارتباط بین پارامترهای مختلف

در شکل شماره ی (۳و۴)، ارتباط بین جذب آب و شاخص دوام در سیکل های دوم و چهارم و در شکل شماره ی (۵و۶) ارتباط بین تخلل و شاخص دوام در سیکل های ذکر شده ارائه شده است.



شکل ۳-ارتباط بین جذب آب و دوام در سیکل ۴ شکل ۴-ارتباط بین جذب آب و دوام در سیکل ۲



شکل ۵-ارتباط بین تخلخل و دوام در سیکل ۲ شکل ۶-ارتباط بین تخلخل و دوام در سیکل ۴

طبق طبقه‌بندی فرانکلین و چاندررا، تمامی نمونه‌ها در رده‌ی شدیداً مقاوم قرار می‌گیرند. و طبق طبقه‌بندی گمبل، تمامی نمونه‌ها در رده‌ی خیلی مقاوم تا شدیداً مقاوم قرار دارند. اگر انتخاب سنگ‌ها از نظر دوام در موارد مختلف تنها براساس سیکل اول و دوم صورت بگیرد، در طول زمان ممکن است کارایی مورد نظر را نداشته باشند. به خصوص در مورد سنگ‌های آهک مازنی که در طی آزمایش دوام که نمونه به مدت ده دقیقه در تماس با آب قرار می‌گیرد به علت نفوذپذیری پایین سنگ‌های آهک مازنی اثر آب بر دوام ناچیز خواهد بود با این حال در طبیعت نمونه‌های مازنی پس از قرارگیری در آب در زمان بیش تر کاملاً دوام خود را از دست داده و متلاشی می‌شوند بنابراین به نظر می‌رسد نتایج آزمون دوام در زمینه توصیف دوام پذیری سنگ با آنچه در طبیعت

رخ می دهد تفاوت داشته باشد. بنابراین وقتی آزمایش دوام و ارتفگی تا سیکل های بیش تری ادامه یابد مشاهده خواهد شد که برخی نمونه ها از رده های بالای دوام خارج شده و در رده های با دوام کمتر قرار می گیرند. اما از آنجا که انجام سیکل های بیش تر آزمایش برای نمونه های مختلف، زمان بر و در بسیاری از مواقع با توجه به نتایج حاصله، غیر ضروری است، می توان فاکتورهای دیگری را به صورت موازی با آزمایش شاخص دوام و ارتفگی بررسی کرد. از جمله این فاکتورها، ویژگی های فیزیکی نمونه ها، به ویژه وزن مخصوص، جذب آب و تخلخل است.

با توجه به نتایج آزمایش دوام در سیکل چهارم و طبق طبقه بندی گمبل تمام نمونه ها همچنان در رده ی خیلی مقاوم قرار می گیرند. وقتی وزن مخصوص و جذب آب و تخلخل این نمونه ها را به طور همزمان در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که این نمونه ها وزن مخصوص نسبتاً بالایی داشته و جذب آب و تخلخل خیلی کمی دارند.

باتوجه به ضریب همبستگی های مناسبی که بین پارامتر دوام و خصوصیات فیزیکی برقرار شده است می توان با ارائه ی یک سیستم رده بندی که خواص فیزیکی و شاخص دوام داری سنگ را به طور همزمان در نظر بگیرد، نتایج مناسب تر و قابل اعتمادتری ارائه داده و از اتلاف وقت و هزینه نیز جلوگیری کرد.

منابع

- امانپان م، حافظی مقدس ن، نیکودل م، شریفی تشنیزی ا، مهدی زاده شهری ح، (۱۳۸۷). "ارزیابی خصوصیات مقاومتی ودوام داری سنگ های آذرین بر اساس اندازه ی دانه ها، مطالعه ی موردی موج شکن شهید رجایی".
فهمی فر ا، سروش ح، (۱۳۸۰). "آزمایش های مکانیک سنگ، مبانی نظری و استانداردها". مرکز نشر پروفیسور حسابی.
شفیعی فر م، نیکودل م، حافظی مقدس ن، (1388). "آیین نامه کاربرد سنگ در موج شکن ها وسازه های حفاظت"، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش و تحقیقات و فناوری، شبکه ی حمل و نقل.

- Franklin, J.A, and Chandra, R., (1972), "The Slake-Durability Test", Int. J. Rock Mec. Min. Sci. Vol. 9, PP. 325-341.
Latham, J.P., lienhart, D. and Dupray, S. (2006). "Rock quality, durability and service life prediction of armourstone", Engineering geology, 87, 122-140.
Bell, F.G., Entwisle, D.C., and Culshaw, M.G. (1997). "A geotechnical survey of some British Coal Measures mudstones, with particular emphasis on durability". Eng. Geol. 46, 115-129.
Franklin, J.A., Chandra, R. (1972). "The slake durability test". Int JRock Mech Min Sci 9:325-34
Gamble, J.C. (1971). "Durability-plasticity classification of shales and other agrillaceous rock. Dissertation", University of Illinois