

## بهینه‌سازی شرایط ساخت نانوذرات ابررسانای گرم $HoBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

### به روش سیتراژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها

عربی، هادی<sup>1</sup>، رضانی، فرزانه<sup>2</sup>، رضایی رکن آبادی، محمود<sup>1</sup>

<sup>1</sup> گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

<sup>2</sup> آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

#### چکیده

در این تحقیق نانوذرات ابررسانای گرم  $HoBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  به روش سیتراژل، که شکل تغییر یافته روش سل ژل است، تهیه شده است. به منظور بهینه‌سازی شرایط ساخت، پیش‌ماده تهیه شده را تحت رژیم‌های حرارتی مختلفی قرار دادیم. در رژیم حرارتی اول پیش‌ماده به مدت 8 ساعت در دمای  $860^\circ C$  در حضور اکسیژن حرارت داده شد و سپس به مدت 2 ساعت در دمای  $700^\circ C$  در حضور اکسیژن بازپخت شد. در رژیم حرارتی دوم و سوم، به منظور کاهش اندازه نانوذرات، پیش‌ماده در دمای پایین حدود  $790^\circ C$  در حضور اکسیژن حرارت داده شده و مراحل بعدی شامل حرارت‌دهی در خلأ (رژیم دوم) و در شار آرگون (رژیم سوم) و بازپخت در حضور اکسیژن صورت گرفت. جهت اطمینان از تشکیل فاز موردنظر و تعیین اندازه ذرات، نمونه‌های تهیه شده به سه روش فوق توسط طیف پراش اشعه X و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند که تشکیل ساختار اورتورومبیک خالص در نانوپودرها تایید شد. خواص مغناطیسی این نانوذرات در دمای اتاق بوسیله مغناطیس‌سنج با نمونه نوسانی (VSM) اندازه‌گیری شده است که حضور خاصیت فرومغناطیسی در دمای اتاق در نانوذرات این ماده را نشان می‌دهد.

### Optimization of Synthesize conditions of high $T_c$ superconductor $HoBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ nanoparticles by citrate gel route and investigation of their physical and magnetic properties

Arabi, hadi<sup>1,2</sup>, Ramazani, Farzane<sup>2</sup>, Rezaei Roknabadi, Mahmoud<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad

<sup>2</sup> Superconductivity and magnetic research lab, Department of Physics, University of Birjand, Birjand

#### Abstract

*In this paper nanopowders of  $HoBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  have been prepared by a citrate gel modification of the sol-gel technique. in order to optimize the preparation conditions. the precursor was put under different thermal treatments. In the first thermal treatment, the precursor was heated under oxygen atmosphere at  $860^\circ C$  for 8h and annealed at  $700^\circ C$  for 2h in flowing of oxygen. In the second and third thermal treatments, the precursor was heated at low temperature about  $790^\circ C$  for 8h under oxygen atmosphere and further progresses which were include heating in vacuum (in the second thermal treatment) and Argon flowing (in the third thermal treatment) and annealed in flowing of oxygen were performed. For determination of phase and the size of particles, all samples were investigated by x-ray powder diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM) which confirmed the formation of orthorhombic structure for these nanopowders. Room temperature magnetizations measured using a vibrating sample magnetometer (VSM), showed that this nanoparticles exhibits ferromagnetism behavior at room temperature.*

PACS No. 74,75

خاصیت فرومغناطیسی در دمای اتاق در نانوذرات مختلفی از قبیل اکسیدها، نیتراژها و... پیشنهاد می‌کند که خاصیت فرومغناطیسی یک ویژگی کلی نانوذرات بسیاری از ترکیب‌ها می‌باشد [1]. بررسی امکان همزیستی دو خاصیت فرومغناطیسی و ابررسانایی در یک

#### مقدمه

اخیراً در برخی مقالات حضور خاصیت فرومغناطیسی در دمای اتاق در نانوذرات مواد غیرمغناطیسی گزارش شده است. مشاهده

2 ساعت صورت گرفته است. پودر نرم و سبک به رنگ قهوه‌ای سوخته به دست آمده از این مرحله به عنوان پیش ماده برای عملیات حرارتی بعدی جهت ساخت نانوذرات استفاده می شود.

در رژیم حرارتی اول (نمونه 1) پودر پیش ماده پس از ساییدن در کوره الکتریکی قابل برنامه ریزی و کنترل با لوله استوانه‌ای به مدت 8 ساعت در دمای  $860^{\circ}\text{C}$  در اتمسفر اکسیژن حرارت داده شده تا تکلیس شود و سپس در حضور اکسیژن به آرامی تا دمای اتاق سرد شده است. برای اطمینان از جذب اکسیژن به مقدار کافی بخشی از این نمونه مجدداً در دمای  $700^{\circ}\text{C}$  به مدت 2 ساعت در اتمسفر اکسیژن بازپخت شده است.

جهت بررسی امکان ساخت نانوذرات در دماهای کمتر از  $800^{\circ}\text{C}$  و تاثیر اتمسفر خنثی در تغییر فاز از فاز غیرابرسانای تتراگونال به فاز ابررسانای اورتورومیک نمونه‌های 2 و 3 با روش حرارت‌دهی متفاوت به پیش ماده‌های مشابه با نمونه‌ی قبلی بدین شرح ساخته شدند: برای ساخت نمونه 2 پودر پیش ماده به مدت 10 ساعت در دمای  $790^{\circ}\text{C}$  در حضور اکسیژن تکلیس شده و به آرامی تا دمای اتاق سرد شده است (2a). پودر حاصل در مرحله دوم در دمای  $700^{\circ}\text{C}$  به مدت 5 ساعت در کوره خلأ (با فشار  $-0/8\text{bar}$ ) قرار گرفته است (2b). مرحله سوم حرارت‌دهی نیز در حضور اکسیژن در دمای  $790^{\circ}\text{C}$  به مدت 10 ساعت انجام شده است (2c).

مرحله تکلیس نمونه 3 مشابه نمونه 2 صورت گرفت. سپس پودر حاصل در دمای  $760^{\circ}\text{C}$  به مدت 3 ساعت در اتمسفر گاز آرگون قرار گرفت و در مرحله بعد بخشی از نمونه فوق مجدداً در جریان اکسیژن به مدت 8 ساعت در دمای  $790^{\circ}\text{C}$  حرارت داده شد.

نمونه‌های ساخته شده جهت آنالیز فازی بوسیله الگوی پراش اشعه X (دیفرکتومتر با تیوپ مس، Cu، مدل PW180 ساخت شرکت Philips)، بررسی ریزساختار و مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و اندازه‌گیری خواص مغناطیسی توسط مغناطیس‌سنج با نمونه نوسانی (VSM, Lake Shore 7400) مورد مطالعه قرار گرفته اند.

### نتایج و بحث

برای اطمینان از تشکیل فاز مورد نظر، نمونه‌های تهیه شده توسط دستگاه پراش اشعه X مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج بدست آمده

سیستم، با توجه به دیدگاه‌های قبلی مبنی بر ناسازگاری این دو پدیده بسیار قابل توجه است. از این رهگذر ساخت نمونه‌های مناسب ابررسانا در مقیاس نانو از جمله موضوعاتی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

خواص مواد بستگی به بالاترین دمایی دارد که در حین فرایند ساخت به آنها اعمال شده است. در مقالات متعدد [3, 2, 4] مناسب ترین دما برای ساخت ابررسانا‌های سرامیکی (123) حدود  $940^{\circ}\text{C}$  گزارش شده است. با وجود اینکه در این دما فاز اورتورومیک ابررسانای (123) به طور کامل تشکیل می‌شود، اما نمونه‌ها شامل دانه‌هایی بزرگ با ابعادی در حد میکرون می‌باشند. بنابراین کاهش این دما، که به دمای تکلیس مشهور است، می‌تواند در کاهش اندازه ذرات و تبدیل آنها به نمونه‌هایی در ابعاد نانو مؤثر باشد. همچنین در روش‌های ساخت ابررسانا‌های سرامیکی مراحل شامل حرارت‌دهی پیش ماده در دماهای بالا در اتمسفر هوا یا اکسیژن وجود دارد که در این تحقیق به منظور کاهش اندازه ذرات، مرحله حرارت‌دهی در جریان هوا حذف و تکلیس نمونه‌ها فقط در اتمسفر اکسیژن انجام شده است.


### بخش تجربی

در کار حاضر برای ساخت نانوپودرهای ابررسانای  $\text{HoBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  با روش سیتراژل از نمک‌های نیترات Ho، Ba و Cu با خلوص بالا به عنوان مواد اولیه و از اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس ساز استفاده شده است. به دلیل تمایل زیاد نیتراهای فلزی به جذب رطوبت، دقت خاصی در فراهم کردن نسبت صحیح  $\text{Ho:Ba:Cu}=1:2:3$  لحاظ شده است.

مقادیر استوکیومتری نیترا هولمیوم، نیترا تباریم، نیترا ت مس و مقدار مشخصی اسید سیتریک (یک اکی‌والان گرم اسیدسیتریک به‌ازای هر اکی‌والان گرم یون فلزی موجود) جداگانه در مقدار کمی آب حل می‌شوند. سپس محلول‌ها با هم مخلوط شده و مخلوط اسیدی با اضافه کردن اتیلن‌دی‌آمین به صورت قطره‌قطره خنثی می‌شود و یک محلول به رنگ آبی تیره و با PH در حدود 6 بدست می‌آید. محلول حاصل در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  به طور یکنواخت هم زده می‌شود تا پس از تبخیر آب، ژل غلیظی بدست آید. مرحله خشک شدن و احتراق ژل در آون معمولی در دمای  $250^{\circ}\text{C}$  به مدت حدود

ابرسانایی نشان نمی‌دهد [6]. برای تغییر فاز به فاز ابرسانایی اورتورومبیک یا باید دمای مرحله تکلیس را افزایش دهیم که باعث افزایش میزان بهم چسبیدن ذرات و در نتیجه بزرگ شدن دانه‌ها می‌شود و یا اینکه از یک اتمسفر خنثی مثل گاز آرگون یا نیتروژن و یا شرایط خلأ استفاده کنیم. در این شرایط مقدار جزئی از اتم‌های اکسیژن در طول فرایند حرارت‌دهی از درون سلول‌های شبکه بلوری خارج شده و قرار دادن مجدد این ماده در اتمسفر اکسیژن باعث چسبش آنها در مکان‌های مناسب برای تشکیل ساختار اورتورومبیک می‌شود.

به‌منظور تعیین کیفیت نمونه‌ها، بررسی ریز ساختار و مورفولوژی آنها و تغییرات اندازه دانه‌ها، از نمونه‌ها تصاویر SEM گرفته شده که در شکل 3 آورده شده است.




شکل 3. تصاویر SEM (a) نمونه 1 با حداقل اندازه ذرات در حدود 150nm و (b) نمونه 2 با حداقل اندازه ذرات در حدود 50nm.

همانطور که تصاویر SEM نشان می‌دهد، توزیع اندازه دانه‌ها تقریباً یکنواخت است و طبق انتظار با افزایش دمای تکلیس اندازه دانه‌ها افزایش یافته است. بالا بودن دما و زمان حرارت‌دهی ممکن است سبب بهبود دمای گذار شود ولی از طرف دیگر، چون ذرات نانومقیاس تمایل زیادی به بهم چسبیدن و آگلومره شدن دارند با افزایش دما و مدت زمان حرارت‌دهی فرصت لازم برای این کار را خواهند داشت و دانه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. تکلیس در دمای  $860^{\circ}\text{C}$  موجب آمیختگی بیشتر ذرات شده است، لذا برای دستیابی به نانوذرات ابرسانا در نمونه 2 و 3 به این موارد توجه شده است.


به منظور بررسی خواص مغناطیسی نمونه‌ها، منحنی پسماند نانوذرات خالص  $\text{HoBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$  در دمای اتاق،  $300\text{K}$ ، و در

در شکل‌های 1 و 2 نشان داده شده است. با مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر ثبت شده در کارت استاندارد JCPDS 39-1400 مشاهده می‌شود که نمونه‌ها کاملاً خالص هستند و ساختار ابرسانایی 123 با فاز ارتورومبیک تشکیل شده است. اندازه کریستال‌های نمونه یا ریزبلورک‌ها با استفاده از رابطه شرر و از روی پهنای پیک پرش صفحه (031) بدست آمده است.



شکل 1 الگوی پرش اشعه X نمونه 2 در مراحل مختلف حرارت‌دهی.

شکل 2 نیز الگوی پرش اشعه X نمونه 2 را در مراحل مختلف نشان می‌دهد. با مقایسه این الگو با الگوهای پرش موجود در مقالات مرجع [2 و 5] در می‌یابیم که الگوی پرش اشعه X نمونه پس از مرحله اول حرارت‌دهی بیشتر بازتاب‌های اشعه X مطابق با فاز تتراگونال را می‌دهد و در مراحل بعد از شدت این پیک‌ها کاسته شده و به شدت پیک‌های مشخصه فاز اورتورومبیک، که با اندیس‌های میلر مربوطه در شکل نشان داده شده‌اند، افزوده می‌شود.



شکل 2 الگوی پرش اشعه X نمونه 1 (39/28 nm) و نمونه 3 (30/02 nm).

بنابراین تکلیس پیش‌ماده سترات در دمای پایین  $790^{\circ}\text{C}$  به تشکیل فاز غیر ابرسانایی (تتراگونال)  $\text{Ho123}$  کمک می‌کند. اندازه گیری‌های پذیرفتاری مغناطیسی نیز در این مرحله هیچ نشانه‌ای از وقوع

می‌شود. تراکم نقایص و افزایش جاهای خالی اکسیژن در سطح نانوذرات ابررسانا همانطور که موجب کاهش خاصیت ابررسانایی می‌شود، باعث تقویت خاصیت فرومغناطیسی در این مواد نیز می‌گردد [6].


### نتیجه‌گیری

در این تحقیق برای ساخت نانوذرات و نمونه حجمی ابررسانای گرم  $\text{HoBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  از پیش‌ماده سیترات تحت رژیم‌های حرارتی متفاوت استفاده کرده‌ایم. در رژیم حرارتی اول که در ساخت نمونه 1 استفاده شد، بالاترین دمای اعمال شده  $860^\circ\text{C}$  در مرحله تکلیس بود. رژیم‌های حرارتی اعمال‌شده برای ساخت نمونه‌های 2 و 3، جهت بررسی امکان ساخت نانوذرات در دماهای کمتر از  $800^\circ\text{C}$ ، به دلیل پرهیز از وقوع کلوخه‌ای و بهم چسبیدن نانوذرات، استفاده شده‌اند. با توجه به اینکه در این دماها ماده در فاز غیر ابررسانا تتراگونال تشکیل می‌شود، برای ایجاد شرایط مناسب گذار به فاز ابررسانای اورتورومبیک از اتمسفر خنثی خلأ (نمونه 2) و گاز آرگون (نمونه 3) برای اکسیژن‌زدایی و گرمادهی مجدد در حضور اکسیژن برای جذب اکسیژن در مکان‌های اتمی مناسب برای تشکیل ساختار اورتورومبیک استفاده شده است. بررسی خواص مغناطیسی این نانوذرات، حضور خاصیت فرومغناطیسی در دمای اتاق در نانوذرات این ماده را نشان می‌دهد در حالیکه نمونه شبه‌حجمی همین ماده منحنی مغناصش خطی، که مشخصه ابررسانای کپه‌ای است، را نشان می‌دهد.

### مرجع‌ها


- [1] A. Sundaresan, R. Bhargavi, N. Rangarajan, U. Siddesh and C. N. R. Rao; "Ferromagnetism as a universal feature of nanoparticles of the otherwise nonmagnetic oxides" *PHYSICAL REVIEW B* **74**(2006), 161306(R).
- [2] D.H.A Blank., H.Kruidhof, J.Flokstrat, "preparation of  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  by citrate synthesis and pyrolysis", *Journal of Physics D: Applied Physics* **21** (1988) 226-227.
- [3] Sanjin, R., Ravindranathan, K., Ktwi, J., "Preparation of Monodispersed Y-Ba-Cu-O Superconductor via Sol-Gel Methods", *Journal of the American Ceramic Society* **71** [12] (1988) C-512-C-514.
- [4] زرگرشوستری، م، پروایه، ل، فرید، م؛ «بررسی و مقایسه ساختار ابررسانای سرامیکی  $\text{HoBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  با دو شیوه پخت»؛ مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، 11، 2، 1382، 194-185.
- [5] J.Rautila, H.Huhtinen, P.Paturi, Y.P.Stepanov, "Preparation of superconducting  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  nanopowder by deoxydation in Ar before final oxygenation"; *Physica C*, **371** (2002) 90.
- [6] Shipra, A. Gomathi, A. Sundaresan and C. N. R. Rao ; "Room-temperature ferromagnetism in nanoparticles of Superconducting materials" ; *Solid State Communication* **142** (2007) 685-688.

بیشینه میدان اعمالی  $\pm 19\text{Koe}$  اندازه‌گیری شده است. در شکل 4 منحنی  $M(H)$  مربوط به نمونه 1 و نمونه شبه‌حجمی، که از حرارت دادن پیش‌ماده در دماهای بالا حدود  $940^\circ\text{C}$  بدست آمده است، مقایسه شده است.



شکل 4. مقایسه منحنی مغناطش (a) نمونه 1 و (b) نمونه شبه‌حجمی در دمای اتاق.

برای نمونه 1، حلقه پسماند در محدوده میدان  $\pm 1700\text{Oe}$  به وضوح دیده می‌شود. وادارندگی منحنی پسماند حدود  $100 \text{ Oe}$  می‌باشد. مقدار مغناطش در شروع حلقه پسماند برای این نمونه برابر  $0/6 \text{ emu/gr}$  است، که در میدان  $1700\text{Oe}$  ایجاد شده است. همچنین در میدان‌های بالا رفتار خطی که مشخصه خاصیت پارامغناطیسی است، وجود دارد. اندازه‌گیری‌های مغناطش برای نمونه شبه‌حجمی، رفتار پارامغناطیسی آن را در دمای اتاق نشان می‌دهد که مشخصه ابررساناهای 123 کپه‌ای می‌باشد. در نمونه‌های 2 و 3 نیز حلقه پسماند در محدوده میدان  $\pm 1700 \text{ Oe}$  دیده می‌شود.



شکل 5. منحنی مغناطش (a) نمونه 2 و (b) نمونه 3 در دمای اتاق در میدان‌های پایین.

این مشاهده با نتایج مرجع [1] مبنی بر اینکه خاصیت فرومغناطیسی مشخصه کلی همه نانوذرات اکسیدی می‌باشد، سازگار است. خاصیت فرومغناطیسی در نانوذرات غیرمغناطیسی به حضور جاهای خالی اکسیژن در سطح نانوذرات نسبت داده می‌شود که منجر به توزیع مجدد الکترون‌ها روی یون‌های متفاوت در سطح