

تهیه نانو ذرات فریت منیزیم به روش سل ژل و بررسی اثر PH بر روی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها

عربی، هادی^۱ شیرین زاده، حاجی^۲ خلیلی مقدم، نرجس^۱

^۱ آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

^۲ پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت منیزیم به روش سل ژل خوداحتراقی تهیه شد. اثر pH محلول پیش ماده روی سایز بلورکهای حاصل شده با روش پراش سنجی پرتو X (XRD) بررسی شدند. اندازه بلورکهای نانوذرات به ازای PH های متفاوت تغییر می کند. حلقه M-H نانوذرات فریت منیزیم توسط مغناطیس سنج با نمونه نوسانی (VSM) ترسیم شد. خصوصیات مغناطیسی از قبیل: مغناطش اشباع (Ms)، مغناطش پسماند (Mr) و وادارندگی (Hc) بررسی شدند که برای نانوذرات تهیه شده در PH های متفاوت، متغیر است که ممکن است به علت تغییر سایز، مورفولوژی سطح و ناهمسانگردی شکلی نانو ذرات باشد.

Preparation of Mg-ferrite nanoparticles by sol-gel method and investigation of the Influence of pH on their physical and magnetic properties

Arabi, hadi¹; shirinzadeh, haji²; khalili moghadam, narjes¹

¹ Department of Physics, magnetic and superconductivity Research lab, University of birjand, birjand

² Materials and Energy Research Center (MERC), karaj

Abstract


In this research, magnesium ferrite nanoparticles were synthesized by sol-gel/combustion method. The influences of pH value of the precursor solution on crystallite size of synthesized powders were investigated with X-ray diffraction technique. Their mean crystalline size vary for the nanoparticles synthesized at different pH. The M-H loop of MgFe₂O₄ has been traced using a Vibrating Sample Magnetometer (VSM). The magnetic properties such as; saturation magnetization (Ms), remnant magnetization (Mr) and coercivity (Hc) have been also investigated and found to be changed for different values of pH, which may be attributed to the different size, shape anisotropy and surface morphology of the nanoparticles.

مقدمه

مغناطیسی منحصر به فردی است که با توجه به امکان ساخت نانوذرات آن در اندازه های بسیار کوچک برای بسیاری از کاربردها مانند حسگر گازی، ذخیره اطلاعات با چگالی زیاد نسبت به دیگر فریت ها بسیار مناسب ترند. از میان روش های مختلف برای تولید نانوذرات فریت منیزیم، روش سل ژل به دلیل تولید محصولی همگن با درجه خلوص بالا و دما و زمان تکلیس نسبتاً پایین روش مناسب تری است [9 و 10]. PH محیط واکنش یکی از عوامل

نانو ذرات فریت های مغناطیسی به دلیل کاربرد های فراوان در زمینه های مختلف مانند حسگرهای گازی [2 و 1]، هدایت مغناطیسی دارو [3]، ذخیره اطلاعات با چگالی زیاد [4]، نیمه-رساناها [5 و 6]، کاتالیزورها [7]، فروشاره ها [8]، هسته های سیم پیچ های مغناطیسی و ... همواره مورد توجه محققان بوده اند. از این میان فریت منیزیم با ساختار اسپینلی دارای خواص سوپرپارا

PH های مختلف در دمای 700°C در شکل 1 نشان داده شده است. مقدار PH اثر واضحی روی ساختار کریستالی ماده ندارد.



شکل 1. طیف پراش اشعه X پودر نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت

میانگین اندازه بلورکها با استفاده از رابطه شرر و از روی پهنای پیک پراش صفحه (1 1 3)، که ماکزیمم شدت را داراست، محاسبه شد:

$$D = k\lambda/\beta \quad (1)$$

$\cos\theta$

که در آن D قطر بلورکها، β پهنای پیک در نصف ماکزیم ارتفاع، λ طول موج اشعه X و K عدد ثابتی (0.89) است. با توجه به اینکه ساختار این فریت اسپینلی مکعبی است، می توان پارامتر شبکه را با استفاده از فرمول زیر و از روی پیک پراش صفحه (1 1 3) بدست آورد:

$$a = d_{hkl} (h^2 + k^2 + l^2)^{1/2} \quad (2)$$

چگالی اشعه ایکس با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:

$$R = 8M/Na^3 \quad (3)$$

M جرم مولی نمونه، N عدد آووگادرو و a پارامتر شبکه بلور می باشد [11]. میانگین اندازه بلورکها، پارامتر شبکه و چگالی اشعه ایکس نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت، در جدول 1 ارائه شده است.

خصوصیات مغناطیسی نمونه ها با مغناطیس سنج با نمونه نوسانی (VSM) در دمای اتاق اندازه گیری شدند. در شکل 2 منحنی های پسماند نانوذرات تکلیس شده در دمای 700°C ، به ازای PH های متفاوت نشان داده شده است. مساحت ناچیز حلقه-

اصلی در تعیین اندازه نانوذرات می باشد. از آنجاییکه این نانوذرات جهت استفاده در حسگر گازی تهیه می شوند و اندازه ذرات در این کاربرد از اهمیت بالایی برخوردار است بنظر می میرسد نقش عامل PH بسیار پررنگ می باشد. با توجه به عدم گزارشی مبنی بر اثر PH بر روی خواص نانو ذرات فریت منیزیم، در این تحقیق به بررسی اثر PH محیط بر ساختار و خواص مغناطیسی آنها پرداخته شده است.

فرآیندهای آزمایشی و روشهای سنجش

نانوذرات فریت منیزیم به روش سل ژل خوداحتراقی تهیه شدند. در این کار از نیترات های آهن و منیزیم به عنوان واکنش-دهنده های معدنی، از اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس ساز و از آب مقطر به عنوان حلال استفاده شد. نیترات های آهن و منیزیم با نسبت مولی 2 به 1 در آب حل شدند و سپس به محلول بدست آمده، اسید سیتریک با نسبت مولی مساوی با نیترات ها اضافه شد. برای تنظیم PH، NH_4OH ده مولار قطره قطره اضافه گردید تا PH محلول به مقادیر 4 و 5 و 6 و 7 برسد. محلول نهایی در دمای 50°C به مدت 30 دقیقه گرمادهی گردید که منجر به تشکیل سل شد. سپس این محلول در دمای 95°C به مدت 3 ساعت رفلکس شد. این عمل باعث می شود تا فرآیند یونیزاسیون به طور کامل انجام و محلول همگنی حاصل گردد. در ادامه به منظور تبخیر حلال، سل در حمام روغن در دمای 80°C به آرامی حرارت داده شد و ژل حاصل شد. ژل حاصل شده در آن در دمای 200°C به مدت 3 ساعت حرارت دید تا کاملاً خشک شود. در این مرحله چون حجم افزایش می یابد، باید ظرف مناسبی انتخاب شود. پیش ماده ی حاصل شده در دمای 700°C به مدت 2 ساعت تکلیس شد. نهایتاً نانوذرات فریت منیزیم حاصل شد. فاز و ساختار بلورین نمونه های تکلیس شده، توسط دیفرکتومتر اشعه X با تیوپ مس و طول موج 0.154056 nm بررسی شد و اندازه گیری خواص مغناطیسی توسط مغناطیس سنج با نمونه نوسانی (VSM) مورد مطالعه قرار گرفت.


بحث و نتیجه گیری

الگوی پراش اشعه X نانوذرات MgFe_2O_4 تکلیس شده در

ممکن است باعث تغییر برهم کنش‌های تبدیلی بین جایگاه‌های A و B و در نهایت تغییر ممان مغناطیسی شود [17]. مقدار ثابت ناهمسانگردی مغناطیسی توسط رابطه زیر محاسبه گردید [18].

$$H_c = 0.96K / M_s \quad (5)$$

که در آن K ثابت ناهمسانگردی می باشد.



شکل 3. نمودارهای مغناطش بر حسب عکس میدان برای میدانهای بسیار بزرگ برای نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت خصوصیات مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم به ازای PH های متفاوت در جدول 2 آمده است.

جدول 2: خصوصیات مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت


K (erg/gm)	η_B (μ_B)	Hc (Oe)	M_r (emu/gr)	M_s (emu/gr)	PH
2241.51	0.94	81.76	2.11	26.32	1
2052.54	0.87	81.01	1.69	24.32	4
2221.71	0.85	89.47	2.07	23.84	5
2181.02	0.85	88.21	1.99	23.74	6
1512.69	0.70	74.06	1.16	19.61	7

همانطور که از داده های جدول 2 پیداست مقادیر M_s ، M_r ، H_c و دیگر پارامترهای مغناطیسی با افزایش PH تغییر می کند. دلیل این امر می تواند تغییر سایز نانوذرات و مورفولوژی‌شان باشد [19]. این تغییرات در مقالات دیگری نیز گزارش شده است [20]. PH یک فاکتور مهم در طول فرآیند تولید نانوذرات می باشد. درجه کی لیت شدن یون های فلزی بوسیله تنظیم PH

های پسماند نشان دهنده نرم بودن فریت منیزیم و رفتن به فاز سوپر پارامغناطیس می باشد.

جدول 1: پارامترهای محاسبه شده با استفاده از داده های XRD، متناظر با پیک پراش صفحه (3 1 1) نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت

PH	پارامتر شبکه (A°)	میانگین اندازه بلورکها (nm)	حجم سلول (A^3)	چگالی اشعه ایکس (gr/cm^3)
1	8.36	20.13	583.37	4.56
4	8.38	20.47	587.72	4.52
5	8.34	22.80	579.20	4.59
6	8.37	20.73	586.82	4.53
7	8.36	19.74	583.94	4.55



شکل 2. منحنی‌های پسماند نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده در PH های متفاوت

برای محاسبه مغناطش اشباع در شکل 3 نمودارهای مغناطش بر حسب عکس میدان برای میدانهای بسیار بزرگ رسم گردید و با برونیابی آنها مغناطش اشباع نمونه‌ها محاسبه شد.

مغناطش اشباع نانوذرات از مواد کپه‌ای کمتر است [12]. دلیل این امر، توزیع کاتیون‌ها و بی‌نظمی سطحی است [13]. مغناطش اشباع در نانوذرات به سایز ذرات و توزیع کاتیون‌ها وابسته است. مقدار ممان مغناطیسی (η_B) تجربی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\eta_B = MW \times M_s / 5585 \quad (4)$$

MW جرم مولی نمونه می باشد [14]. مقادیر ممان مغناطیسی η_B برای ذرات کپه‌ای از مقادیر به دست آمده برای نانو ذرات بیشتر است [15 و 16]. جاننشانی یونهای غیرمغناطیسی منیزیم (Mg^{2+}) به جای یونهای مغناطیسی آهن (Fe^{3+}) در هر دو جایگاه A و B

8. M.-P. Pileni, *Adv. Funct. Mater.* **5** (2001) 323.
9. Y. Huang, Y. Tang, J. Wang, Q. Chen, *Mater. Chem. Phys.* **97** (2006) 394.
10. Z. Yue, L. Li, J. Zhou, H. Zhang, Z. Gui, *Mater. Sci. Eng. B* **64** (1999) 68.
11. M. Srivastava, A.K. Ojha, S. Chaubey, P.K. Sharma, A.C. Pandey, *Mater. Chem. Phys.* **120** (2010) 493–500.
12. R.G. Kulkarni, H.H. Joshi, *J. Solid State. Chem.* **64** (1986) 141.
13. A.C.F.M. Costa, E. Tortella, M.R. Morelli, R.H.G.A. Kiminami, *J. Magn. Magn. Mater.* **256** (2003) 174.
14. S. Singhal, K. Chandra, *J. Solid State Chem.* **180** (2007) 296–300.
15. S.A. Masti, A.K. Sharma, P.N. Vasambekar, A.S. Vaingankar, *J. Magn. Magn. Mater.* **305** (2006) 436.
16. S.H. Patil, S.I. Patil, S.M. Kadam, B.K. Chougule, *J. Magn. Magn. Mater.* **110** (1992) 147.
17. A. Pradeep, P. Priyadharsini, G. Chandrasekaran, *J. Magn. Magn. Mater.* **320** (2008) 2774–2779.
18. R.C. Kambale, P.A. Shaikh, S.S. Kamble, Y.D. Kolekar, *J. Alloy Compd.* **478** (2009) 599–603.
19. Manish Srivastava, Animesh K. Ojha, S. Chaubey, Prashant K. Sharma, Avinash C. Pandey, *Mater. Sci. Eng. B* **175** (2010) 14–21.
20. H.F. Yu, P.C. Liu, *J. Alloy Compd.* **416** (2006) 222–227.
21. Z. Yue, W. Guo, J. Zhou, Z. Gui, L. Li, *J. Magn. Magn. Mater.* **270** (2004) 216–223.
22. G. Xu, H. Ma, M. Zhong, J. Zhou, Y. Yue, Z. He, *J. Magn. Magn. Mater.* **301** (2006) 383–388.
23. A.P.A. Faiyas, E.M. Vinod, J. Joseph, R. Ganesan, R.K. Pandey, *J. Magn. Magn. Mater.* **322** (2010) 400–404.

کنترل می شود [19]. افزایش یا کاهش PH می تواند درجه کی لیت شدن یونهای فلزی موجود در محلول را کم یا زیاد کند و بر روی واکنشهای شیمیایی، که نقش اساسی ای در رشد نانوذرات دارند، تأثیر گذارد. اثر PH محلول اولیه روی ساختار ژل های خشک شده در مقالات دیگری بررسی شده است [21]. در این تحقیقات مشاهده شد پیش ماده های متخلخلی با ساختار شبکه ای در PH های بالا شکل میگیرند. ساختار شبکه ای متخلخل باعث سوختن سریع و شدید ماده می شود. مشاهدات در مقالات فوق نشان می دهند که با افزایش PH سرعت سوختن به طور چشمگیری زیاد می شود و سایز نانو ذرات از 26 (nm) به 48 (nm) با تغییر PH از مقدار 2 تا 7، افزایش می یابد. بنابراین تغییر PH در طول فرآیند تولید ممکن است روی رشد نانوذرات و در نتیجه روی خواص مغناطیسی آنها تأثیر گذارد. زیرا خواص مغناطیسی نتیجهی رقابت بین ناهمسانگردی شکلی و سایز نانوذرات می باشد [22 و 23].

نتیجه گیری

نانوذرات فریت منیزیم با اندازه های متفاوت در PH های مختلف به روش سل ژل خوداحتراقی از نیترات های فلزی ، اسیدسیتریک NH_4OH به عنوان مواد اولیه تهیه شدند. مقدار دمای تکلیس در این روش در مقایسه با روش های دیگر کمتر بود. اندازه گیری های مغناطیسی نشان می دهند که فریت منیزیم متعلق به مواد مغناطیسی نرم می باشد. مغناطش اشباع نمونه های تکلیس شده در دما 700°C در PH های 1 و 7 به ترتیب 26.31944 (emu/gr) و 19.60781 (emu/gr) می باشد. با افزایش PH ، M_S نمونه ها افزایش و H_c و η_B تغییر می کند. رفتار مغناطیسی نانوذرات وابسته به ناهمسانگردی شکلی ، سایز نانوذرات ، اثرات کج شدگی ، برهمکنش های ابر تبادل و درجه بلورینگی می باشد.

مرجع ها

1. Gusmano G, Montesperelli G, Nunziante P, Traversa E (1993) *J Mater Sci* **28**:6195.
2. Liu Y-L, Liu Z-M, Yang Y, Yang H-F, Shen G-L, Yu R-Q (2005) *Sens Actuators B* **107**:600.
3. Q.A. Pankhurst, J. Connolly, S.K. Jones, J. Dobson, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **36** (2003) 167.
4. Q. Song, Z.J. Zhang, *J. Am. Chem. Soc.* **126** (2004) 6164.
5. Reddy PV, Satyanarayana R, Rao TS (1984) *J Mater Sci Lett* **3**:847.
6. Benko FA, Koffyberg EP (1986) *Mater Res Bull* **21**:1183
7. Lee YH, Lee GD, Park SS, Hong SS (2005) *React Kinet Catal Lett* **84**:311.