


بررسی خواص ساختاری، دی-الکتريکی و فروالکتريکی نانوپودر تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

فاطمه شریفی^۱، محمد بهدانی^۲، محمود رضائی رکن آباد^۳


۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
 ۲- دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
 ۳- استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی

در این پژوهش، نانو پودر لیتیم پتاسیم سدیم نیوبات را به ازای مقادیر مختلف $X = 0.0, 0.04, 0.06, 0.08$ به روش آلیاژسازی مکانیکی سنتز و خواص ساختاری، دی-الکتريکی و فروالکتريکی آنها را مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج اندازه گیری نشان می دهد، نمونه $X=0$ در دمای اتاق، فاز اورتورمبیک دارد و با افزایش X ، تغییر فاز اورتورمبیک به تتراگونال مشاهده می شود، علاوه بر این با افزایش ناخالصی ثابت دی الکتريک، در سه نمونه اول افزایش و در نمونه آخر به علت حضور فاز دوم کاهش می یابد.



شکل (۳) ب منحنی رفتار ثابت دی الکتريک با افزایش X در فرکانس ۱۰ KHz

در شکل (۳) ب وابستگی ثابت دی الکتريک با افزایش X بررسی شده است. با افزایش X در $X=0.06$ ثابت دی الکتريک بیشترین مقدار را دارد. اما در $X=0.08$ ثابت دی الکتريک کاهش می یابد. به نظر می رسد فاز تنگستن برنز موجب کاهش در ثابت دی الکتريک می شود [۳ و ۶]. در شکل (۴) با افزایش X حلقه پسماند پهن تر می شود در $X=0.06$ بیشترین پهنای را دارد.




شکل (۴) منحنی پسماند نمونه ها با X های مختلف در دمای اتاق.

نتیجه گیری

آلیاژسازی مکانیکی روشی مناسب برای تهیه نانوپودر KNL است. $X=0.06$ بیشترین مقدار ثابت دی الکتريک در مقایسه با نمونه های دیگر را دارد.


مراجع

[1] L RAMAJO, R PARRA, M A RAMÍREZ and CASTRO "Electrical and microstructural properties of CaTiO₃-doped K_{1/2}Na_{1/2}NbO₃-lead free ceramics "Institute of Research in Materials Science and Technology(2011).
 [2] Li Jianhua" Characterization of ternary (Na_{0.5}K_{0.5})_{1-x}Li_xNbO₃ lead-free piezoelectric ceramics prepared by molten salt synthesis method" J Mater Sci (2011) 46:6364-6370
 [3] Peng Qi, Jinfeng WANGy, Baoquan MING, Juan DU, Xinghua LIANG and Limei ZHENG" Piezoelectric Properties of (Na_{0.5}K_{0.5-x}Li_x)NbO₃ Ceramics "School of Physics, Shandong University, J. Mater. Sci. Technol., Vol.23 No.6, 2007.
 [4] Hwi-Yeol Park, Joo-Young Choi, Min-Kyu Choi, Kyung -Hoon Cho, and Sahn Nahmw" Effect of CuO on the Sintering Temperature and Piezoelectric Properties of (Na_{0.5}K_{0.5-x}Li_x)NbO₃ Lead-Free Piezoelectric Ceramics" J. Am. Ceram. Soc., 91 [7] 2374-2377, (2008).
 [5] زابلی، مهدیه، "ساخت نانوپودرهای $BaTi$ به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری و فروالکتريکی آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰، صفحه ۴۸.
 [6] Hwi-Yeol Park, Cheol-Woo Ahn, Hyun-Cheol Song, Jong-Heun Lee, and Sahn Nahma" Microstructure and piezoelectric properties of 0.95Na_{0.5}K_{0.5-x}Li_xNbO₃-0.05BaTiO₃ ceramics" APPLIED PHYSICS LETTERS 89, 062906_2006.




شکل (۱) الگوهای پراش پرتو X از پودر مخلوط مواد اولیه آسیا شده در زمان های مختلف آسیاکاری

$X=0.08$ بیشتر ساختار تتراگونال مشاهده می شود [۴]. در شکل (۲) مشاهده می شود با افزایش X در دو نمونه اول پیک ها به سمت زوایای کمتر و در دو نمونه بعدی پیک ها به سمت زوایای بیشتر منتقل می شوند.



شکل (۲) الگوی پراش پرتو ایکس در ترکیب برای $X = 0.0, 0.04, 0.06, 0.08$

منحنی رفتار ثابت دی الکتريک برحسب فرکانس در شکل (۳) آورده شده است. دیده می شود که با افزایش فرکانس ثابت دی الکتريک در آن کاهش می یابد. در فرکانس های بالا، دوقطبی های الکتريکی توانایی کمتری برای هم جهت شدن با میدان اعمالی را دارند [۵].



شکل (۳) الف وابستگی ثابت دی الکتريک به فرکانس در $X = 0.0, 0.04, 0.06, 0.08$


مقدمه

ترکیبات تیتانات سرب به خصوص PZT، خواص پیزوالکتريکی و فروالکتريکی فوق العاده ای دارند. که این خواص امکان استفاده در صنایع مربوطه را می دهد. اما اثرات مخرب سرب، در سلامت بشر و محیط زیست منجر به توجه هر چه بیشتر دانشمندان به ترکیبات بدون سرب شده است [۱].

هدف ما در این تحقیق سنتز نانوپودر (KNL) با مقادیر $X = 0.0, 0.04, 0.06, 0.08$ به روش آلیاژسازی مکانیکی است و همچنین خواص فروالکتريکی و دی الکتريکی این ترکیب مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق

مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق Na_2CO_3 ، K_2CO_3 ، Nb_2O_5 و Li_2CO_3 ، با خلوص بالای ۹۹.۵٪ می باشد [۲]. با استفاده از واکنش شیمیایی (۱) مقادیر جرم مواد اولیه را تعیین کردیم.



جرم مورد نیاز هر یک از مواد اولیه همراه با مقدار کمی اتانول در دستگاه آسیای گلوله ای پرانرژی مدل SPX8000، در دمای اتاق و مجاورت هوا آسیا شد. آسیاکاری به مدت ۱۲ ساعت انجام شد. پودر آسیا شده به مدت ۴ ساعت در دمای $920^\circ C$ کلسینه شد. نانوپودر در مرحله دوم مجدداً ۳ ساعت آسیا شد و مانند مرحله اول کلسیناسیون، در دمای $920^\circ C$ و به مدت ۴ ساعت صورت گرفت.

نتایج و بحث

طرح پراش اشعه ایکس نمونه $X = 0$ در زمان های مختلف آسیاکاری نشان می دهد که پس از ۱۲ ساعت آسیاکاری و یک مرحله کلسیناسیون ترکیب (KNN) تشکیل شده است (شکل ۱). با افزایش زمان آسیاکاری به ۱۵ ساعت و با انجام مرحله دوم کلسیناسیون از شدت قله های مربوط به ترکیبات اولیه کاسته می شود و یا کاملاً از بین می روند. شکل (۲) طرح های پراش پرتو ایکس مربوط به ترکیباتی که در آن $X = 0.0, 0.04, 0.06, 0.08$ را نشان می دهد. با افزایش مقدار X گذار فاز از اورتورمبیک به تتراگونال روی می دهد. در $X = 0.06$ فاز ثانویه با ساختار تنگستن برنز ظاهر می شود، ثابت های شبکه تغییر می کند و روی خواص الکتريکی تأثیر می گذارد. و در اینجا هردو فاز اورتورمبیک و تتراگونال با هم حضور دارند و بیشترین خواص دی الکتريکی و پیزوالکتريکی در آن اندازه گیری می شود. در