

# بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک های $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$ تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی

عاطفه عاطفی تبار<sup>۱</sup>، محمد بهدانی<sup>۲</sup>، محمود رضایی رکن آباد<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

۲- دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

۳- استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

## چکیده

باریم تیتانات به دلیل ثابت دی الکتریک بالایی که دارد به طور گسترده در صنعت سرامیک و الکترونیک به کار می رود. داشتن ثابت دی الکتریک بالا برای یک ماده مزیتی است که کارایی آن را بهبود می بخشد. در این پژوهش نانوبلورک های سری ترکیبات  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  ( $x=0,0.1,0.15,0.3,0.45$ ) به روش فعال سازی مکانیکی و گرمادهی ساخته شد. مواد اولیه مورد استفاده  $TiO_2$ ,  $SrO$ ,  $BaO$  بود که با نسبت گلوله به پودر ۱۰:۱، در ظرف آسیا همراه گلوله های فولادی به قطر ۱۱mm آسیا شدند. بررسی ساختاری نشان داد که ساختار پروسکایت این ترکیب بعد از ۸ ساعت آسیا کاری، در دمای اتاق و با گرمادهی در کوره با دمای  $1000^{\circ}C$  به مدت ۲ ساعت، تشکیل می شود. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش درصد جانشانی  $Sr$  درصد فازهای ناخالصی هم زیاد می-شوند. اندازه گیری های دی الکتریکی و فروالکتریکی بر روی نمونه های  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  نشان می دهند که نشانند یون  $Sr$  به اندازه  $x=0.1$  باعث تغییر رفتار ماده در ثابت دی الکتریک، اتلاف دی الکتریک و قطبش باقی مانده می شود. نمودار تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب فرکانس و دما و همچنین حلقه پسماند نمونه ها را بررسی کردیم. نتایج نشان داد بین میزان جانشانی  $Sr$  و دمای کوری نمونه ها رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش  $Sr$ ، دمای کوری نمونه ها کاهش می یابد. بنابراین ترکیب  $Ba_{0.9}Sr_{0.1}TiO_3$  در دمای اتاق به علت داشتن ثابت دی الکتریک بالاتر می تواند نسبت به  $BaTiO_3$  قابلیت کاربردی بیشتری داشته باشد.

## مقدمه

$BaTiO_3$  یکی از مهم ترین فروالکتریک هاست و در گروه سرامیک ها جای دارد. سرامیک ها بس بلور می باشند و در واقع بس بلورها، مجموعه ای از بلورک ها هستند که جهت گیری آنها تصادفی است. تک بلورها دارای ابعاد در حدود صدم سانتی متر می باشد و در اثر متمرکز شدن آنها جامد شکل می گیرد. این تک بلورک ها دارای ساختار منظم مربوط به خود می باشند. می توان گفت که خصوصیات سرامیک ها نتیجه سمت گیری این تک بلورها و یا مرزهای بلورک ها نسبت به یکدیگر می باشد [۱].

باریم تیتانات از فروالکتریک های جابه جا شونده و جزء ساختارهای پروسکایت  $ABO_3$  می باشد. این ساختارها دارای یک سلول واحد مکعبی با یون های دو ظرفیتی باریم در گوشه ها و یک یون تیتانات چهار ظرفیتی با ابعاد کوچکتر در مرکز مکعب و یون های اکسیژن دو ظرفیتی در مراکز وجوه می باشد. ترکیب دارای ساختار تتراگونال با گروه فضایی  $P4mm$  و خاصیت فروالکتریکی خوب می باشد. هدف ما در این تحقیق اضافه کردن ناخالصی استرنسیم در ساختار باریم تیتانات به منظور بهبود خواص دی الکتریکی برای مصارف کاربردی می باشد. برای این منظور ترکیب  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  در گام های  $x=0,0.1,0.15,0.3,0.45$  ساخته شد.


## روش تحقیق

برای تهیه ۱۰ گرم ترکیب  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  اکسید های اولیه مواد تشکیل دهنده آن  $BaO$ ,  $SrO$ ,  $TiO_2$  با درصد وزنی و با ضرایب استوکیومتری معین مخلوط شدند. در ابتدا برای بدست آوردن زمان تشکیل ساختار ماده اصلی یعنی  $BaTiO_3$ ، اکسید های باریم و تیتانیم در دستگاه بال میل SPEX8000 آسیا شدند، در بازه های زمانی مختلف مقداری از نمونه جهت تشخیص فاز برداشته شد، مشاهدات مشخص ساخت افزایش زمان آسیا کاری بیشتر از ۸ ساعت تغییری در پیک ها ایجاد نمی کند لذا نمونه پودر ۸ ساعت در کوره با دمای  $1000^{\circ}C$  به مدت ۲ ساعت حرارت داده شد و بعد از سرد شدن نمونه و گرفتن XRD ساختار پروسکایت ترکیب شکل گرفته بود. با قراردادن  $x=0.1,0.15,0.3,0.45$  ترکیب های مختلفی از  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  ساخته شد. طرح پراش پرتو ایکس در هر بازه زمانی قبل و بعد از حرارت دهی به منظور اطلاع از فرایند تشکیل مواد بررسی شد.


به منظور اندازه گیری خواص دی الکتریکی و فروالکتریکی ترکیب، قرص هایی بوسیله دستگاه پرس تهیه و قرص های تولید شده در دمای  $1050^{\circ}C$  به مدت ۳ ساعت بازیخت شدند برای بررسی خواص ابتدا آنها صیقل داده شدند و برای اتصال بهتر الکترودها به آنها چسب نقره زده شد.

## نتایج و بحث


شکل ۱ و ۲ طرح پراش پرتو ایکس ترکیب را در لحظه ابتدا، قبل و بعد از آسیا کاری نشان می-دهد. شکل ۳ طرح های پراش پرتو ایکس مربوط به ترکیب های مختلف را نشان می دهد.



شکل ۱ طرح پراش پرتو X مخلوط پودرهای اولیه  $BaO$ ,  $TiO_2$  قبل از آسیا کاری




شکل ۲ طرح پراش پرتو X از مخلوط پودرها بعد از ۸ ساعت آسیا کاری و ۲ ساعت گرمادهی




شکل ۳ طرح پراش پرتو X نانو پودر  $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$  برای X های مختلف

در  $x=0.3$  وجود فاز  $SrTiO_3$  مشهود است [۲]. که نشان دهنده تغییر ساختار از تتراگونال به مکعبی است. همانگونه که در شکل ۴ و ۵ نشان داده شده است، با افزایش فرکانس ثابت دی الکتریک و اتلاف دی الکتریک ترکیب کاهش می یابد [۳].



شکل ۴ نمودار تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب فرکانس برای X های مختلف




شکل ۵ نمودار اتلاف دی الکتریک بر حسب فرکانس برای X های مختلف

به منظور بدست آوردن دمای کوری نمونه ها تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب دما اندازه گیری شد. دمای کوری نمونه ها با افزایش X کاهش می یابد. از دمای  $105^{\circ}C$  برای  $BaTiO_3$  به دمای اتاق برای  $Ba_{0.7}Sr_{0.3}TiO_3$  می رسد [۵ و ۴].

به منظور بررسی اثر جانشانی ناخالصی  $Sr$ ، حلقه پسماند نمونه ها در دمای محیط رسم شد و نتایج آن در شکل-های ۶ آورده شده است.

شکل ۶: منحنی پسماند برای نمونه با X های مختلف



## نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد با افزایش مقدار  $Sr$  به ترکیب در  $0.1$  تا  $0.45$  ثابت دی الکتریک افزایش و با افزایش آن از  $0.15$  تا  $0.45$  ثابت دی الکتریک کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش مقدار  $Sr$  به ترکیب در  $0.1$  اتلاف دی الکتریک کاهش و از  $0.15$  تا  $0.45$  اتلاف دی الکتریک افزایش می یابد.

همچنین مشخص شد که با افزایش مقدار ناخالصی  $Sr$  در ترکیب دمای کوری نمونه ها کاهش می یابد. با افزایش X تا حلقه پسماند کوچکتر و با افزایش X از  $0.1$  تا  $0.45$  حلقه پسماند بزرگتر می شود.

## مراجع

- [۱] اچ. پی. مایرز، "فیزیک حالت جامد"، ترجمه دکتر ناصر تجربانشارت دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۳۷۷).
- [2] V. Berbenni and A. Marini; "Synthesis of  $Sr_xBa_{(1-x)}TiO_3$  Solid Solutions from the Mechanically Activated System  $BaCO_3 - SrCO_3 - TiO_2$ " Z. Naturforsch. **57 b**, 859-864 (2002).
- [3] H. A. Singh and Kumar, and K. Yadav, "Structural, dielectric, magnetic, magnetodielectric and impedance spectroscopic studies of multiferroic  $BiFeO_3$ - $BaTiO_3$  ceramics". Materials Science and Engineering: B.
- [4] s. Ohfuji and et al; "Dielectric Properties of Electron-Cyclotron-Resonance-Sputtered ( $Ba,Sr$ ) $TiO_3$  Films" Jpn. J. Appl. Phys. **36**(1997) pp. 5854-5859
- [5] L.P. Curecheriu and et al; "Temperature dependent tenability data and modeling in the paraelectric solid solutions" Processing and Application of Ceramics **24**(1-2)(2000) 42-46