



اولین کنفرانس ملی
فرآیندهای گاز و پتروشیمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کواهی ارائه

بدین وسیله کواهی می شود مقاله با عنوان

تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR

توسط نویسندگان

مهسا ناجی پور، لبلا هارون آبادی و علی دشتی

در اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی (ار دی بهشت ماه ۱۳۹۶) در دانشگاه بجنورد ارائه شد.

دکتر احمد محقر
رئیس کنفرانس

دکتر ابوالفضل محمدی
دبیر علمی کنفرانس

1st GPP
National Conference on Gas
and Petrochemical Processes

۱۳-۱۴ اردیبهشت ۹۶ - دانشگاه بجنورد
آدرس دبیر خانه: بجنورد، کیلومتر ۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، کتابخانه مرکزی
تلفن و فاکس: ۰۳۶-۱۱۳۵۰۳۳۳
سایت کنفرانس: www.gppconf.ir

فدایت علم نیتت و الهامی

دانشگاه بجنورد

تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR

مهسا ناجی پور^۱، لیلا هارون آبادی^۱، علی دشتی^{۲*}

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
^۲ استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش، اثر نانو ذرات اکسید روی به عنوان عامل فعال کننده در پخت گوگردی بر روی دانسیته اتصالات عرضی الاستومر نیتریل بوتادین (NBR) مورد بررسی قرار گرفت. آمیزه های NBR با مقادیر مختلف از نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول تهیه گردید و سپس رفتار پخت، خواص فیزیکی-شیمیایی و مکانیکی نمونه های ولکانیده از جمله ازدیاد طول تا نقطه شکست، سختی و دانسیته اتصالات عرضی برای هر دو نوع از آمیزه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش مقدار نانو ذرات اکسید روی از ۱ به ۳ phr، دانسیته اتصالات عرضی افزایش و پس از آن کاهش یافت. اما در نمونه های حاوی ذرات اکسید روی متداول از مقدار ۱ تا ۵ phr روند افزایشی داشت. همچنین، اختلاف گشتاور و سختی نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی بیشتر و ازدیاد طول تا نقطه شکست کمتر از نمونه های دارای اکسید روی متداول بود. نتایج حاصله نشان داد استفاده از نانو ذرات اکسید روی، خواص مکانیکی و فیزیکی-شیمیایی را به علت اندازه ذرات کوچکتر، سطح موثر بالاتر و پراکندگی بهتر در ماتریس لاستیک بهبود می بخشد. بعلاوه، مقدار اکسید روی در فرمولاسیون آمیزه های NBR کاهش یافت که موضوع مهمی از نظر الزامات محیط زیستی می باشد.


کلمات کلیدی

دانسیته اتصالات عرضی، لاستیک نیتریل بوتادین، نانو ذرات، اکسید روی.

* dashti@um.ac.ir

۱- مقدمه

به طور کلی، اتصالات عرضی در آمیزه های تهیه شده از لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) توسط پخت گوگردی ایجاد می شوند. این نوع پخت، اتصالات عرضی متفاوت از جمله مونو، دی و پلی سولفیدی ایجاد می کند. نوع اتصالات عرضی و درجه آنها خواص فیزیکی لاستیک ولکانیده از جمله: سختی، مدول، استحکام کشش، جهندگی، ازدیاد طول تا نقطه شکست و سایر خواص الاستومر را تعیین می کند [۱]. اکسید روی (ZnO) یکی از مهمترین مواد در فرآیند آمیزه سازی لاستیک می باشد که به منظور فعال کردن شتاب دهنده ها برای ایجاد اتصالات عرضی، افزایش سرعت پخت و بهبود خواص فیزیکی استفاده می شود [۲]. این ماده یک فعال کننده غیر آلی است که با شتاب دهنده ترکیب شده و کمپلکس واسطه ای ایجاد می کند که این ماده واسط، گوگرد موجود در آمیزه را فعال کرده و آماده فرآیند پخت می کند [۳]. شکل ۱ شماتیکی از واکنش پخت با ZnO و شتاب دهنده را نشان می دهد.



شکل ۱: مکانیسم پخت با شتاب دهنده MBT و فعال کننده ZnO [۴]

به طور معمول ۵-۸ phr اکسید روی معمولی در ۱۰۰ phr لاستیک جهت پخت مورد استفاده قرار می گیرد [۵]. با توجه به اثرات مضر زیست محیطی ZnO، اتحادیه اروپا بیان کرده است که کاربرد این ماده در صنایع لاستیک باید به طرز چشمگیری کاهش یابد و مقدار آن کنترل شود [۱]. لذا، مطالعاتی در زمینه کاهش مقدار اکسید روی در طی فرآیند آمیزه سازی صورت گرفته است [۶ و ۵]. کاهش مقدار استفاده از اکسید روی منجر به کاهش هزینه های اقتصادی در تولیدات لاستیک و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از حضور اکسید روی در طبیعت می شود. یکی از راه های کاهش مقدار استفاده از اکسید روی در صنعت لاستیک، استفاده از نانو ذرات اکسید روی می باشد [۷-۹]. نانو ذرات اکسید روی کاربردهای بسیار گسترده ای از جمله: صنعت سرامیک، داروسازی، کشاورزی، پارچه بافی و منسوجات، الکترونیک، رنگ، کاربردهای فتوکاتالیستی و صنایع لاستیکی دارد [۱۰].



در سال ۲۰۰۷ ساهو و همکارانش [۷]، اثر استفاده از نانو ذرات اکسید روی با اندازه ذرات ۷۰-۳۰ nm را به عنوان فعال کننده بر روی لاستیک طبیعی (NR) و لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ذرات اکسید روی به دلیل کاهش اندازه و افزایش مساحت سطح، به طور موثر با شتاب دهنده ترکیب شده و به راحتی درون ماتریس لاستیک توزیع می شوند که این امر منجر به بهبود استحکام کشش، افزایش مدول و بیشینه گشتاور برای NR و NBR می شود. اما ازدیاد طول تا نقطه شکست تغییر محسوسی پیدا نمی کند و تقریباً ثابت باقی می ماند. همچنین مقاومت در برابر تخریب حرارتی NR، نشان دهنده پایداری حرارتی NR در هنگام استفاده از نانو ذرات اکسید روی می باشد. حامد و همکارانش [۱۱]، رفتار پخت لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله شده (XNBR) و استایرن بوتادین کربوکسیله شده (XSBR) حاوی ذرات اکسید روی با مساحت سطح ویژه مختلف را در دمای ۱۶۰ °C مورد بررسی قرار دادند. مشاهده شد برای الاستومر XNBR هرچه قدر مساحت سطح ویژه ذرات اکسید روی افزایش یابد، به دلیل برهم کنش بهتر بین الاستومر و ذرات اکسید روی، اتصالات عرضی سریعتر و زمان پخت کوتاهتر می شود. به طوری که برای نمونه های دارای ذرات با سطح ویژه ۳۵ m²/gr، ۳/۵ و ۰/۵ به ترتیب، زمان پخت ۱۰ دقیقه، ۱ ساعت و ۱۰ ساعت به طول انجامید. در مقابل برای الاستومر XSBR، زمان پخت، وابستگی کمتری به مساحت سطح ویژه اکسید روی داشت و برای کلیه ذرات با سطح ویژه های مختلف پس از ۳۰ دقیقه پخت به طور کامل صورت گرفت. در سال ۲۰۱۳ پانمپیلی و توماس [۹]، در ابتدا نانو ذرات اکسید روی را با اندازه ذرات ۹۰-۲۰ nm و مساحت سطح ویژه ۹/۵۶ m²/gr سنتز نمودند و سپس در آمیزه سازی لاستیک طبیعی (NR) استفاده کردند. طبق نتایج در مقایسه با مقدار بهینه ۵ phr ذرات اکسید روی به عنوان فعال کننده در پخت NR با اندازه میکرو، مقدار نانو ذرات اکسید روی ۰/۵ phr می باشد.

از آن جا که اتصالات عرضی نقش مهمی در تعیین کیفیت و خواص لاستیک ولکانیده دارد و تا کنون اثر نانو ذرات اکسید روی بر خاصیت مهم دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، در پژوهش حاضر تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر روی دانسیته اتصالات عرضی، خواص مکانیکی و فیزیکی الاستومر NBR مورد مطالعه قرار گرفت.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد و فرمولاسیون

لاستیک نیتریل بوتادین (NBR, ۳۵% NBR, Kumho) با مقدار ۱۰۰ phr، دوده N330 با مساحت سطحی ۷۸ m²/gr و متوسط اندازه ذرات ۳۱ nm (شرکت کربن پارس، ساوه، ایران) مقدار ۵۰ phr، اسید استناریک و IPPD به مقدار ۱ phr، گوگرد (America Struktol co,) با مقدار ۱ phr، روغن DOP مقدار ۵ phr، شتاب دهنده ثانویه TMTD مقدار ۰/۵ phr، شتاب دهنده اولیه CBS به مقدار ۱/۵ phr و مقادیر نانو ذرات اکسید روی با اندازه ذرات ۳۰-۱۰ nm (US Nano material, America) و اکسید روی متداول با خلوص ۹۹% (پارس شیمی، ایران) مطابق با جدول ۱ توسط غلتک آزمایشگاهی منطبق با استاندارد ASTM D3182-89 مخلوط شدند. همچنین تولوئن صنعتی (شرکت ایران شیمی) جهت تست دانسیته اتصالات عرضی خریداری شد. پخت آمیزه ها توسط پرس هیدرولیک (شرکت سننام، ایران) تحت دمای ۱۶۰ °C و فشار ۱۵۰ بار به مدت ۵ دقیقه صورت گرفت. کلیه دستگاه ها شامل غلتک، پرس، رثومتر پخت و تجهیزات اندازه گیری خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و مکانیکی لاستیک در محل آزمایشگاه تحقیقاتی آزمون های قطعات پلیمری دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

جدول ۱: فرمولاسیون آمیزه های NBR در مطالعه حاضر، مقادیر بر حسب phr

شماره آمیزه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Nano ZnO	۱	۲	۳	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰
Conventional ZnO	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۳	۴	۵

۲-۲-آزمون ها

رفتار پخت آمیزه های NBR، توسط رئومتر MDR (شرکت سنتام، ایران) بررسی شد. نمودار تنش- کرنش، از دیاد طول تا نقطه شکست برای ۳ تا ۵ آزمون دمایی شکل، به ازای هر نمونه لاستیک ولکانیده، با دستگاه کشش ۲ تن (سنتام، ایران) طبق استاندارد ASTM D412 به دست آمدند. آزمون سختی نمونه ها، در دمایی محیط طبق استاندارد ASTM D2240 توسط دستگاه سختی سنج shore A (شرکت سنتام، ایران) صورت گرفت. به منظور اندازه گیری دانسیته اتصالات عرضی از حلال تولوئن استفاده شد به این صورت که نمونه های ولکانیده به مدت سه روز طبق استاندارد ASTM D6814 در دمایی محیط در حلال تولوئن غوطه ور شده و سپس در آن حرارتی تحت دمایی °C ۱۰۰ خشک شدند. مقادیر دانسیته توسط رابطه فلوری-رینر مطابق زیر محاسبه شدند [۱۲]:


$$v = -1/V_s \left[\frac{\ln(r-v_r) + v_r + \chi_1 v_r^2}{(v_r^2 - v_r)/r} \right] \quad (1)$$

که در آن v دانسیته اتصالات عرضی، χ_1 پارمتر برهم کنش پلیمر- حلال، V_s حجم مولکولی حلال و V_r کسر حجمی لاستیک در ژل غوطه ور شده می باشد که توسط رابطه زیر به دست می آید:

$$V_r = \frac{\text{Weight of dry rubber} / \text{Density of dry rubber}}{\frac{\text{Weight of dry rubber}}{\text{Density of dry rubber}} + \frac{\text{Weight of solvent absorbed by sample}}{\text{Density of solvent}}} \quad (2)$$


۳- بحث و نتایج

شکل ۲ اختلاف گشتاور ($\Delta M = M_h - M_l$) آمیزه های دارای نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول (CRG-ZnO) را نشان می دهد. در آمیزه های دارای CRG-ZnO با افزایش مقدار اکسید روی از ۱ به ۵ phr، اختلاف گشتاور روند صعودی را از خود نشان داد و در آمیزه های شامل نانو ذرات اکسید روی با افزایش مقدار نانو ذرات از ۱ به ۳ phr اختلاف گشتاور افزایش و سپس کاهش یافت. طبق نتایج حاصله بالاترین مقدار اختلاف گشتاور در آمیزه های دارای CRG-ZnO و نانو ذرات اکسید روی به ترتیب در ۵ phr (۱۴/۷۳ dN.m) و ۳ phr (۱۶/۲۵ dN.m) مشاهده شد. در مقایسه با آمیزه های دارای CRG-ZnO، با استفاده از نانو ذرات اکسید روی بیشینه اختلاف گشتاور ۹/۳۵٪ افزایش یافت. با توجه به شکل، بالاتر بودن اختلاف گشتاور در همه نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی نسبت به CRG-ZnO مشهود است که این امر نشان دهنده ی ایجاد اتصالات عرضی بیشتر هنگام استفاده از نانو ذرات اکسید روی می باشد.




شکل ۲: اختلاف گشتاور برای مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول (CRG-ZnO) در آمیزه NBR

مطابق شکل ۳، به طور کلی دانسیته اتصالات عرضی نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی بالاتر از نمونه های دارای CRG-ZnO می باشد که این امر به دلیل کاهش اندازه ذرات اکسید روی و بر هم کنش بهتر بین نانو ذرات اکسید روی و ماتریس لاستیک است که موجب می شود اکسید روی به خوبی نقش خود را به عنوان فعال کننده گوگرد ایفا کرده و در نتیجه اتصالات عرضی بیشتری تشکیل شود. با افزایش مقدار نانو ذرات اکسید روی از ۱ به ۳ phr دانسیته اتصالات عرضی افزایش می یابد و به مقدار بیشینه (626 mol.m^{-3}) می رسد و پس از آن روند کاهشی دارد که این کاهش به دلیل بسیار کوچک بودن اندازه ذرات اکسید روی و قابلیت کلوخه شدن ذرات ریز، می تواند قابل توجیه باشد. در مقابل برای نمونه های دارای CRG-ZnO با افزایش مقدار اکسید روی از ۱ به ۵ phr، دانسیته اتصالات عرضی به طور یکنواخت افزایش می یابد به طوری که در ۵ phr به مقدار بیشینه خود (595 mol.m^{-3}) می رسد. در نتیجه، با استفاده از ۳ phr نانو ذرات اکسید روی می توان به دانسیته اتصالات عرضی بالاتری نسبت به ۵ phr CRG-ZnO دست یافت.




شکل ۳: دانسیته اتصالات عرضی برای مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول (CRG-ZnO) در آمیزه NBR

شکل ۴، سختی نمونه های دارای مقادیر مختلف از نانو ذرات اکسید روی و CRG-ZnO را نشان می دهد. نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی به دلیل اتصالات عرضی بیشتر، سخت تر از نمونه های دارای CRG-ZnO می باشند به طوری که بیشینه سختی در ۳ phr نانو ذرات اکسید روی با مقدار ۶۶ shore A مشاهده شد.



شکل ۴: سختی برای مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول (CRG-ZnO) در آمیزه NBR

مطابق شکل ۵، با توجه به افزایش دانسیته اتصالات عرضی و سختی نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی، حرکت زنجیره های پلیمری برای این نمونه ها سخت تر شده در نتیجه قابلیت کشش برای این نمونه ها کاهش یافته و ازدیاد طول کمتری نسبت به نمونه های دارای CRG-ZnO دارند. به طور کلی بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی-شیمیایی برای الاستومر NBR در هنگام استفاده از نانو ذرات اکسید روی می تواند توسط افزایش دانسیته اتصالات عرضی، توزیع بهتر و افزایش برهم کنش میان ذرات اکسید روی و ماتریس لاستیک به خاطر کاهش اندازه و افزایش مساحت سطح بیان شود.



شکل ۵: ازدیاد طول تا نقطه شکست برای مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی و



۴- نتیجه گیری

در این پژوهش اثر نانو ذرات اکسید روی بر روی دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با مقادیر مختلفی از نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی متداول تهیه شدند. سپس دانسیته اتصالات عرضی، سختی، ازدیاد طول تا نقطه شکست و مشخصات پخت برای این نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از نانو ذرات اکسید روی به علت کاهش اندازه ذرات و افزایش نسبت سطح به حجم، اکسید روی به خوبی با شتاب دهنده ترکیب شده و گوگرد را فعال می کند. به همین دلیل دانسیته اتصالات عرضی برای نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی بالاتر از نمونه های دارای اکسید روی متداول می باشد. اختلاف گشتاور و سختی نیز به علت افزایش دانسیته اتصالات عرضی برای نمونه های دارای نانو ذرات اکسید روی بیشتر و ازدیاد طول کمتر از نمونه های ولکانیده با اکسید روی متداول می باشد. طبق نتایج به دست آمده، با استفاده از ۳ phr نانو ذرات اکسید روی می توان به خواص مکانیکی و فیزیکی-شیمیایی بهتر از ۵ phr اکسید روی متداول دست یافت. مساله مهمی دیگری که از نظر الزامات محیط زیستی روز به روز اهمیت بیشتری یافته است، کاهش مواد مضر می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد با استفاده از نانوذرات اکسید روی، مقدار این ماده در فرمولاسیون آمیزه های NBR کاهش می یابد که موضوع جالب توجهی به حساب می آید. همچنین، با تولید نانوذرات اکسید روی به روش های سبز می توان در جهت کاهش مضرات محیط زیستی این ماده مهم در صنعت لاستیک گام برداشت.

مراجع

- [1] Choi, S.-S. and E. Kim, A novel system for measurement of types and densities of sulfur crosslinks of a filled rubber vulcanizates, *Polymer Testing*, 2015. 42: p. 62-68.
- [2] Standard Test Methods for Rubber Property, *zinc Oxide*, Annual Book of ASTM Standards volume information, D4295-89, 1999.
- [3] Vergnaud, J.-M., Rosca, I.-D., *Rubber Curing and Properties*, CRC Press, 2008.
- [4] Komatsu, T., Vulcanization accelerators. *International Polymer Science and Technology*, 2009. 36(7): p. T49.
- [5] Heideman, G., Reduced zinc oxide levels in sulphur vulcanisation of rubber compounds: mechanistic aspects of the role of activators and multifunctional additives. 2004: Ph.D. Thesis, University of Twente.
- [6] Henning, S.K., Reduced zinc loading: using zinc monomethacrylate to activate accelerated sulfur vulcanization. Cray Valley USA: Cleveland, 2007.
- [7] Sahoo, S., Maiti, M., Ganguly, A., Jacob George, J., Bhowmick, A. K., Effect of zinc oxide nanoparticles as cure activator on the properties of natural rubber and nitrile rubber. *Journal of applied polymer science*, 2007. 105(4): p. 2407-2415.
- [8] Lin, Y., Chen, Y., Zeng, Z., Zhu, J., Wei, Y., Li, F., Liu, L., Effect of ZnO nanoparticles doped graphene on static and dynamic mechanical properties of natural rubber composites, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 2015. 70: p. 35-44.
- [9] Panampilly, B. and S. Thomas, Nano ZnO as cure activator and reinforcing filler in natural rubber. *Polymer Engineering & Science*, 2013. 53(6): p. 1337-1346.
- [10] Kołodziejczak-Radzimska, A. and T. Jesionowski, Zinc oxide—from synthesis to application: a review. *Materials*, 2014. 7(4): p. 2833-2881.
- [11] Hamed, G. and K.-C. Hua, Effect of ZnO particle size on the curing of carboxylated NBR and carboxylated SBR. *Rubber chemistry and technology*, 2004. 77(2): p. 214-226.



[12] Standard Test Method for Determination of Percent Devulcanization of Crumb Rubber Based on Crosslink Density1, Annual Book of ASTM Standards volume information, D6814-02, 2013.



Effect of Zinc Oxide nanoparticles on crosslink density of Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Mahsa Najipoor¹, Leila Haroonabadi², Ali Dashti^{3*}

¹Department of chemical engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, E-mail: Mahsa.najipoor@stu.um.ac.ir

²Department of chemical engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, E-mail: l.h.chemical.e@gmail.com

^{3*}Department of chemical engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, E-mail: dashti@um.ac.ir

Abstract

In this study, effect of zinc oxide nanoparticles as the activator agent in sulfur curing system on crosslink density of nitrile butadiene rubber (NBR) was investigated. The NBR compounds with different amounts of ZnO nanoparticles and conventional grade ZnO were prepared, and then the curing behavior, mechanical and physico-chemical properties of the vulcanized samples, such as elongation at break, hardness and crosslink density of both types of prepared compounds were measured. The results showed that by increasing Nano-ZnO content from 1 to 3 phr, the crosslink density increased and then decreased, however in the case of conventional grade ZnO from 1 to 5 phr crosslink density was increased. Furthermore, torque difference and hardness of Nano-ZnO samples were higher and elongation at break was lower than conventional grade ZnO ones. Obtained results indicated that use of ZnO nanoparticles improves physico-chemical and mechanical properties because of smaller particle size, effective surface area and higher dispersion in rubber matrix. In addition, the ZnO content was decreased in the formulation of NBR compounds which is important issue in terms of environment requirements.

Keywords:

Crosslink density, nitrile butadiene rubber, Nanoparticle, Zinc oxide (ZnO).