

## بررسی اثر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیکی آب پایه

ساره موسوی<sup>۱</sup>، غلامحسین ظهوری<sup>۲\*</sup>، محمد نورمحمدی<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. (کد طرح: ۵۲۵۵۶)

۲- استاد، عضو هیئت علمی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

۳- مدیر تحقیق و توسعه، شرکت عایق خودروتوس (گروه کارخانجات پارت لاستیک)، مشهد، ایران.

### چکیده

تأثیر افزودن نانوسیلیکا آبدوست با درصد وزنی متفاوت (۰، ۱، ۳، ۵ و ۷) به بستر آکریلیک آب پایه بر ویسکوزیته فیلم قبل از پخت، میزان ریزش و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ویسکوزیته نمونه‌ها از ویسکومتر چرخشی و برای تعیین میرایی از آزمون میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت‌ها استفاده شد. مشاهده گردید که با افزایش درصد نانوذرات ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نمونه‌ها روند صعودی دارد. افزایش ناگهانی شدید در ضریب میرایی از ۰/۰۱۷۵ به ۰/۳۳۴۸ با افزایش نانوذره سیلیکا (از ۰/۳٪ به ۰/۵٪) مشاهده گردید. همچنین مشاهده شد هرچه در صد نانوذره در نمونه‌ها بیشتر شد به دلیل افزایش ویسکوزیته، میزان ریزش آن‌ها بر روی صفحات فلزی عمودی کمتر می‌شود.

کلمات کلیدی: نانوسیلیکا، آکریلیک آب پایه، میرایی ارتعاش، ویسکوزیته.

### ۱. مقدمه

بسیاری از سامانه‌های عمومی در معرض حرکت‌های ارتعاشی هستند. ارتعاش، امواج مکانیکی از جنس انرژی هستند که از طریق اجسام جامد منتقل می‌شود. به منظور کنترل ارتعاشات دو روش وجود دارد روش اول هدف کنترل منبع صداست تا تجهیز با نویز کمتر تولید شود. این روش به دلیل هزینه و تکنولوژی بالا به صرفه نخواهد بود. در روش دوم به منظور کاهش یا از بین بردن موج ارتعاش در طول مسیر انتقال، از اعمال مواد جاذب استفاده می‌گردد [۱].

\*عهده دار مکاتبات

نشانی: خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه شیمی، تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۵۵۴۸، دورنگار: ۰۵۱۳۸۷۹۶۴۱۶.

پیام نگار: zohuri@um.ac.ir

میرایی باعث کاهش نوسانات سیستم می‌شود از این رو میرایی را می‌توان ظرفیت جذب انرژی تعریف نمود [۲]. میرا کردن سامانه منجر به کاهش لرزش‌های هوا الاستیک، افزایش عمر خستگی قطعات سازه و کاسته شدن صدای داخل اتاقک می‌شود. در واقع داشتن میرایی بالا از عوامل مهم طراحی اجزای ماشین‌ها و تجهیزات صنعتی است [۳]. مواد ویسکوالاستیک با قابلیت بالای میرایی ارتعاش و جذب صوت، انتخاب مناسبی برای کاهش سطح ارتعاشات می‌باشد [۴].

رزین‌های آکرلیک آب پایه کاربردهای فراوانی دارند از جمله در بسیاری از چسب‌ها و پوشش‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیلم حاصل از رزین آکرلیکی، ویژگی‌هایی نظیر مقاومت بالا در برابر شرایط جوی، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش و براقیت بالا از خود نشان می‌دهند و نسبت به پوشش‌های پایه حلالی، ماندگاری بالاتر، گرانروی قابل تنظیم با آب، مقاومت شیمیایی و استحکام بالاتر دارند. رزین‌های آکرلیک به علت آب پایه بودن و خواصی که دارند دارای مزایای بسیاری هستند که از جمله می‌توان به دوام بسیار خوب، مقاومت بالا در برابر نور خورشید، مقاومت خوب در برابر رطوبت، مقاومت در برابر ترک برداشتن، مقاومت در برابر سایش و خراش، حفظ براقیت با گذشت زمان و حفظ رنگ در سطح با گذشت زمان اشاره نمود. مهم‌ترین معایب این رزین‌ها نسبت به رزین‌های حلال پایه عبارتند از نیاز به کنترل رطوبت محیط در مرحله تشکیل فیلم، مقاومت ضعیف این پوشش‌ها در برابر شوینده‌ها و حساسیت زیاد به آماده سازی سطح به علت کشش سطحی بالای آب [۵].

مواد ویسکوالاستیک به دلیل خاصیت میرایی قابل توجه خود در کاربردهای میرایی مورد توجه قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه مواد الاستومری برای کاربردهای میرایی موثر بوده است اما این مواد محدودیت‌هایی از قبیل ازدست دادن وزن، عملکرد میرایی ضعیف در دماهای بالا، هدایت حرارتی ضعیف وابستگی بالای کارایی به دما و بسامد ارتعاش دارند [۶]. فناوری نانو قادر به حل مسائل مربوط به میرایی ارتعاش و صوت در صنعت خودرو و هوا فضا شده است [۷]. باتوجه به اینکه چه تعداد از ابعاد نانو مواد در مقیاس نانومتری است، به سه دسته تقسیم می‌شود. اگر هر سه بعد در مقیاس نانو باشد، نانوذرات هم بعد خواهند بود، مانند نانوذرات سیلیکا، اگر دو بعد در مقیاس نانو باشند مانند نانولوله کربنی و اگر تنها یک بعد در مقیاس نانو باشد نانو ماده صفحه‌ای مانند خاک رس خواهیم داشت [۸]. ویسکوزیته یک پارامتر مهم در تعیین میزان ریزش نانوکامپوزیت پس از اعمال روی سطح است. هدف از اجرای این طرح بررسی تاثیر نانوذره سیلیکا بر میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت‌های آکرلیک آب پایه و ویسکوزیته آن است.

## ۲. روش تحقیق

### ۲-۱. مواد مورد استفاده

از رزین‌های آکرلیک استر/ آکریلونیتریل و استاتیرن اکريلات با نام تجاری Acronal A378 و Acronal S504 به عنوان فاز بستر و نانوسیلیکا آبدوست با نام تجاری XYSIL 200 به عنوان نانوذره استفاده شد.



### ۲-۲. روش آماده سازی

در ابتدا نانوذرات سیلیکا در درصد وزنی‌های متفاوت (۰، ۱، ۳، ۵ و ۷) در آب با فرایند فراصوت به مدت یک ساعت باز شد و سپس به رزین آکریلیکی تحت هم‌زن مکانیکی با دور ۲۰۰۰ rpm و حمام التراسونیک (به مدت ۲ ساعت) اضافه گردید تا بطور یکسان پخش شوند و فیلم یکنواختی ایجاد گردد. پس از آن ویسکوزیته فیلم‌های تهیه شده توسط دستگاه ویسکومتر چرخشی Brookfield مدل DV2T اندازه‌گیری شد. همچنین نمونه‌ها پس از آماده سازی برای مشاهده میزان ریزش روی صفحه فلزی به ابعاد ۵×۵ سانتی‌متر و ضخامت ۳ میلی‌متر اعمال شدند و (به مدت ۲۰ دقیقه) به حالت عمودی در محیط قرار گرفتند.


به منظور آماده سازی نمونه‌ها برای آزمون میرایی ارتعاش، فیلم را یک طرف تیرچه‌های فلزی به ابعاد ۲۴×۱ سانتی‌متر از جنس فولاد ضدزنگ به ضخامت ۲ میلی‌متر اعمال کرده و سپس در آون (به مدت ۲۰ دقیقه) در دمای ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد پخت شد.

### ۲-۳. آزمون تعیین میرایی ارتعاش

به منظور اندازه‌گیری میرایی نانوکامپوزیت‌ها از آزمون میرایی ارتعاش استفاده می‌شود [۹]. نگهدارنده تیرچه نانوکامپوزیتی به ابعاد ۱×۲۴ سانتی‌متر را در یک انتها ثابت نگه می‌دارد. تیرچه توسط ترانزیستور پروکسیمیتی به عنوان تحریک کننده نزدیک به گیره تکیه‌گاه، در محدوده ۸۰۰-۰ هرتز تهییج می‌شود. نوسان سنج لیزری علایم‌های ارتعاش را از انتهای آزاد تیرچه جمع‌آوری کرده، به تحلیل‌گر علائم می‌فرستد و نمودار پاسخ بسامدی تیرچه که بسامدهای تشدید و مقدار میرایی هر مد ارتعاش در آن قابل مشاهده و ارزیابی است، ثبت می‌شوند [۹].

### ۳. نتایج و بحث

تأثیر نانو ذره سیلیکا بر ویسکوزیته فیلم‌های نانوکامپوزیت قبل از پخت در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱). افزایش فزاینده ویسکوزیته نانوکامپوزیت (به دلیل برهمکنش بین نانوذرات سیلیکا آبدوست و زنجیرهای پلیمری آکریلیک) بر اثر افزایش درصد وزنی نانو ذره سیلیکا مشهود می‌باشد. همچنین برای بررسی ریزش نمونه‌هایی که به صورت عمودی قرار گرفته بودند مشاهده شد هرچه درصد نانو سیلیکا در نمونه بیشتر شود (ویسکوزیته نمونه‌ها بیشتر شود) میزان ریزش کمتر می‌شود. با توجه به اینکه کم بودن میزان ریزش ویژگی مثبت و کاربردی برای اعمال فیلم‌های میرایی بر روی مناطق در معرض لرزش در اتومبیل و غیره است پس با افزایش درصد نانوذره میزان ریزش فیلم‌ها کاهش یافته و کاربرد آن بیشتر می‌گردد.



شکل ۱. تاثیر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته نانوکامپوزیت قبل از پخت.

پاسخ بسامدی حاصل از تهیه یک نمونه سرگردار به طور مستقیم توسط نرم افزار اندازه‌گیری شد. سه اوج در پاسخ بسامدی نمایش داده شد که بیانگر بسامدهای تشدید در سه مد ارتعاش خمشی نمونه است. (جدول ۱) نتایج به دست آمده را نشان می‌دهد.

جدول ۱. ضریب میرایی سه مد اول آزمون میرایی ارتعاش.

مد سوم	مد دوم	مد اول	نمونه
۵۰۰ Hz	۳۰۰ Hz	۲۰۰ Hz	آکرلیک
۰/۰۳۲	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۵۲	آکرلیک + ۱٪ نانوسیلیکا
۰/۰۱۴۴	۰/۰۱۸۳	۰/۰۲۳۴	آکرلیک + ۳٪ نانوسیلیکا
۰/۰۱۷۵	۰/۰۱۱۷	۰/۰۱۲۷	آکرلیک + ۵٪ نانوسیلیکا
۰/۳۳۴۸	۰/۰۵۲۸	۰/۲۷۵۰	آکرلیک + ۷٪ نانوسیلیکا
۰/۰۸۳	۰/۰۱۶۶	۰/۰۱۳۲	



مد ارتعاش اکثر نمونه‌ها در مقایسه با نمونه‌های فاقد سیلیکا افزایش یافته است (جدول ۱). همچنین مشاهده می‌شود مقدار میرایی با افزایش در صد نانوذره سیلیکا تا ۵٪، تقریباً روند صعودی دارد. ساز و کار اتلاف انرژی برای این سامانه، ساز و کار چسبندگی- لغزش است. به اینگونه که با اعمال تنش، نانو کامپوزیت شروع به افزایش طول کرده و زمینه آکرلیک تنش را به ذرات نانو سیلیکا وارد می‌کند. اگر تنش اعمالی کم باشد فاز چسبندگی بوجود می‌آید و نانوسیلیکا به آکرلیک متصل خواهد بود و هردو در این فاز همراه یکدیگر حرکت می‌کنند و اگر تنش اعمالی از حدی بیشتر شود فاز لغزش بوجود می‌آید و آکرلیک شروع به لغزش بر روی سطح نانو ذره می‌کند که در اثر لغزش، اتلاف انرژی بوجود آمده و منجر به میرایی سامانه می‌شود. هرچه در صد نانو ذرات سیلیکا در زمینه بیشتر شود فاز چسبندگی کاهش و فاز لغزش افزایش می‌یابد و بطور کلی میرایش سامانه بیشتر می‌شود. با توجه به نتایج در نمونه حاوی ۵٪ نانو سیلیکا در مد سوم (۵۰۰ Hz) بیشترین ضریب میرایی مشاهده گردید. علت کاهش میرایی از ۵٪ به ۷٪ احتمالاً به دلیل تجمع و کلوخه ای شدن نانوذرات در فاز زمینه و کاهش مقدار سطح در تماس نانوسیلیکا و زمینه است. همچنین نانوصفحات سیلیکا در میرایی ارتعاش همانند لایه‌های میرا کننده بیشماری عمل می‌کنند.

#### ۴. نتیجه‌گیری

نانوکامپوزیت‌هایی با درصد وزنی (۰، ۱، ۳، ۵ و ۷) نانو سیلیکا تهیه شد. ویسکوزیته نمونه‌های تهیه شده قبل از پخت اندازه گیری شد و نتیجه نشان داد با افزایش در صد نانوذره سیلیکا ویسکوزیته نیز روند صعودی داشت و میزان ریزش کمتر شد. نتایج آزمون ارتعاش میرایی نشان داد نمونه حاوی ۵٪ نانو سیلیکا در مد سوم (فرکانس ۵۰۰ Hz) بیشترین ضریب میرایی را دارد. طبق نتایج حاصل از آزمایش به منظور داشتن خواص میرایی بهتر و ریزش کمتر نسبت به رزین آکرلیکی خالص، استفاده از ۵٪ نانوذره سیلیکا توصیه می‌شود.

#### مراجع

- [1] Atan, M., Akmal, B., "Influence of UV irradiated on high doping TiO<sub>2</sub> of polymer foam for acoustic study", Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia, 2014.
- [2] Geethamma, V. G., Asaletha, R., Kalarikkal, N., Thomas, S., "Vibration and sound damping in polymers", *Resonance*, Vol. 19, No. 9, 821-833, 2014.
- [3] Koratkar, N., Wei, B. Q., Ajayan, P. M., "Carbon nanotube films for damping applications", *Advanced Materials*, Vol. 14, No. 13-14, 997-1000, 2002.
- [4] Chen, C. P., Lakes, R. S., "Analysis of high-loss viscoelastic composites", *Journal of materials science*, Vol. 28, No. 16, 4299-4304, 1993.
- [5] سلیمانی، ح، میقانی، ح، "مروری بر پوشش‌های پایه آبی آکرلیک اصلاح شده با پلیمرهای با عملکرد بالا و نانو مواد"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، دوره ۶، شماره ۱، ۱۳۹۵.
- [6] Suhr, J., Koratkar, N. A., Ye, D., Lu, T. M., "Damping properties of epoxy films with nanoscale fillers". *Journal of intelligent material systems and structures*, Vol. 17, No. 3, 255-260, 2006.
- [7] Chandradass, J., Bae, D. S., "Influence of barium titanate nanopowder on the thermo-mechanical, damping and vibration characteristics of epoxy laminates", *Journal of reinforced plastics and composites*, Vol. 28, No. 10, 1235-1243, 2009.



# نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

۱۲-۱۳ اسفند ۱۳۹۹



پژوهشکده مواد نوین سرمایه‌ی

- [8] Chandradass, J., Ramesh Kumar, M., Velmurugan, R., “Effect of clay dispersion on mechanical, thermal and vibration properties of glass fiber-reinforced vinyl ester composites”, *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, Vol. 27, No. 15 ,1585-1601, 2008.
- [9] Mohan, T. P., Ramesh Kumar, M., Velmurugan, R., “Thermal, mechanical and vibration characteristics of epoxy-clay nanocomposites”, *Journal of materials science*, Vol. 41, No. 18, 5915-5925, 2006.