

## سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$ به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فئر

المنصوری، رافع طعمه<sup>۱،۳</sup>؛ عربی، هادی<sup>۱،۲</sup>؛ قربانی، شعبان رضا<sup>۲</sup>؛ بکاوولی، هدی<sup>۱</sup>؛ کمیلی، مجتبی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی‌های تجدیدپذیر، مغناطیسی و ابررسانایی، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

<sup>۲</sup> گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

<sup>۳</sup> گروه فیزیک لیزر، دانشکده علوم برای زنان، دانشگاه بابل، عراق

### چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت مغناطیسی  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$  متشکل از دو فریت سخت/نرم به روش سل ژل احتراقی سنتز و خاصیت تبادل فئر برای آن بررسی شد. آنالیز XRD حضور همزمان دو فاز فریت سخت و نرم را نشان می‌دهد. با افزایش دمای تکلیس تا  $900^\circ C$ ، اندازه کریستال‌ها افزایش و بعد از آن کاهش می‌یابد. تصاویر SEM ذرات هگزافریت باریم را به صورت شش ضلعی‌های بزرگ و ذرات فریت نیکل-روی را کروی و با ابعاد کوچک تر نشان می‌دهد. شکل کمر زنبوری در حلقه‌های پسماند در آنالیز VSM گویای خاصیت تبادل فئر در نمونه است. با افزایش دمای تکلیس از  $800^\circ C$  تا  $1100^\circ C$  ابتدا شاهد افزایش مساحت حلقه و سپس کاهش آن هستیم. بیشترین محصول انرژی  $(BH)_{max}$  برای کامپوزیت در دمای  $900^\circ C$  بدست آمد. واژه‌های کلیدی: نانوکامپوزیت مغناطیسی، فریت سخت و نرم، سل-ژل، اسپینل، هگزگونال، تبادل فئر، حلقه هیستریز

## Synthesis of $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4 / BaFe_{12}O_{19}$ magnetic nanocomposite by sol gel combustion method and study of spring exchange mechanism

Almansouri, Rafe Tame<sup>1,3</sup>; Arabi, Hadi<sup>1,2</sup>; Ghorbani, Shaban Reza<sup>2</sup>; Bakavoli, Hoda<sup>1</sup>; Komeili, Mojtaba<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Renewable energy, magnetic and superconducting research laboratory, Department of Physics, Faculty of science Ferdowsi University of Mashhad

<sup>2</sup> Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

<sup>3</sup> Department laser physics, Faculty of Science for Women, University of Babylon, Iraq.

### Abstract:

In this research,  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$  magnetic nanocomposite consisting of two hard/soft ferrites was synthesized by combustion sol-gel method and its spring exchange property was investigated. XRD analysis showed both hard and soft ferrite phases simultaneously. As the calcination temperature increased to  $900^\circ C$ , the size of the crystals increased and then decreased. Barium hexaferrite particles, large and hexagonal, and smaller spherical nickel-zinc ferrite particles were observed by SEM analysis. The shape of the bee-waist in the hysteresis loop in the VSM analysis indicates the spring exchange property in the sample. By increasing the calcination temperature from  $800$  to  $1100^\circ C$ , we first see an increase in the loop area and then a decrease. The highest energy product  $(BH)_{max}$  was obtained for the calcined composite at  $900^\circ C$ .

**Keywords:** Magnetic nanocomposites, Hard and soft ferrite, sol-gel, Spinel, Hexagonal, Spring exchange, hysteresis loop

Corresponding author: Hadi Arabi, [arabi-h@um.ac.ir](mailto:arabi-h@um.ac.ir)

PACS No.

## مقدمه

امروزه وسایل مغناطیسی بخش جدانشدنی از زندگی روزمره انسان‌ها شده‌اند. بهبود کارکرد این وسایل یکی از اهداف آزمایشگاه‌ها و پژوهشگران در حوزه مغناطیس است. استفاده از علم نانو و ترکیب آن با مغناطیس یکی از روش‌های افزایش بازده وسایل الکترونیکی است. نانو ذرات مغناطیسی کاربردهای بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله ذخیره داده‌های مغناطیسی، دستگاه‌های نوری مغناطیسی، کاربردهای زیست پزشکی و ... دارند. خواص فیزیکی نانو ذرات را با کنترل برخی ویژگی‌ها مانند اندازه ذرات و ساختار آن‌ها می‌توان کنترل کرد [1]. اخیراً نانوکامپوزیت‌های فریت تبادل فنر که از فریت‌های سخت و نرم تشکیل شده‌اند به دلیل محصول انرژی  $(BH)_{max}$  قابل پیش‌بینی و بالاتر، توجهات زیادی به خود جلب کرده‌اند. همچنین فریت‌ها به علت قیمت ارزان و مقاومت بالا در برابر خوردگی مورد توجه‌اند [2]. فریت‌های نرم از مغناطش اشباع  $M_s$  بالا و فریت‌های سخت از نیروی وادارندگی  $H_c$  بالا برخوردارند. کنار هم قرار گرفتن فریت نرم و سخت، باعث افزایش محصول انرژی  $(BH)_{max}$  و در نتیجه افزایش خاصیت مغناطیسی می‌شود. این مورد یکی از برتری‌های کامپوزیت‌ها نسبت به استفاده از فریت نرم و سخت به طور جداگانه است [3], [4]. هدف این پژوهش مطالعه آهنربای دائمی تبادل فنر است. دو مفهوم تبادل فنر و جفت تبادل مغناطیسی در نانوکامپوزیت‌های سخت/نرم وجود دارد مورد دوم از جفت شدگی مغناطیسی بین دو فاز نرم و سخت ساخته می‌شود به نحوی که منحنی پسماند نمونه بدون هر گونه اعوجاج است اما در تبادل فنر دو فاز مغناطیسی به وضوح در منحنی پسماند مشخص و به منحنی حاصل اصطلاحاً کمر-زنبوری گفته می‌شود. عامل تشکیل این دو شکل مغناطیسی به ابعاد فازهای نرم و سخت مغناطیسی مربوط می‌شود [5].

## کارهای تجربی

در این پژوهش برای ساخت نانوکامپوزیت  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$  ابتدا هرکدام از نانوذرات را به طور جداگانه به روش سل-ژل احتراقی سنتز کردیم و سپس با نسبت‌های معین در بال میل مخلوط و در دماهای مختلف حرارت دهی کردیم.

## الف) سنتز نانو ذرات نیکل-روی

ابتدا پیش‌ماده‌های  $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ،  $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$  و  $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$  و اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس‌ساز به نسبت ۱:۱ برای سنتز ۴ گرم از ماده نهایی توزین شدند و در آب دیونیزه حل شدند. سپس بشر حاوی نیترات نیکل در حمام آب ۸۰ درجه سانتی‌گراد گذاشته شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. بعد از آن نیترات آهن و نیترات روی نیز به آن اضافه شدند و پس از ۵ دقیقه اسیدسیتریک به محلول اضافه شد. با اضافه شدن اسید سیتریک PH محلول کاهش یافت ولی برای رسیدن PH به عدد ۷ از محلول آمونیاک ۳۰ درصد استفاده شد. پس از تبخیر آب، سل و ژل سبز رنگی به ترتیب مشاهده شدند. نمونه برای مدت ۱۲ ساعت در آن با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد خشک شد و پس از آن دمای آن را بالا بردیم و شاهد سوختن نمونه در ۲۱۰ درجه سانتی‌گراد بودیم. سپس نمونه آسیاب شد و در سه دمای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد تکلیس شد. آنالیز مغناطیسی نشان داد که بیشترین مغناطش اشباع  $M_s$  برای نمونه‌ی حرارت‌دهی شده در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد است. لذا این دما برای ساخت نانوکامپوزیت استفاده شد.

## ب) سنتز نانو ذرات هگزافریت باریم


پس از توزین پیش‌ماده‌های اولیه یعنی  $Ba(NO_3)_2 \cdot H_2O$  و  $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$  و اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس‌ساز، هگزافریت باریم کاملاً مشابه با فریت نیکل-روی سنتز شد. پس از آسیاب، نمونه در سه دمای ۹۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تکلیس شد. نمونه‌ی تکلیس شده در دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد بیشترین میدان وادارندگی  $H_c$  را داشت و برای ساخت نانوکامپوزیت استفاده شد.

ج) ساخت نانوکامپوزیت  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$ 

ساخت نانوکامپوزیت با نسبت مولی ۱:۱ در دستگاه بالمیل برای مدت ۵ ساعت و با سرعت ۳۰۰ دور بر دقیقه در محیط پلی و نیل الکلی انجام شد. مخلوط به دست آمده در نهایت به قرص تبدیل شد و در دماهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۱۰۰ حرارت‌دهی شد.

## بررسی نتایج


هستند. با افزایش دمای تکلیس بلورینگی هردو فاز نیز افزایش می‌یابد. افزایش دما در ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد فاز هگزاگونال را به شکل صفحه‌ای در آورده است. در هر دو دمای ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد اندازه ذرات با شرط ایجاد جفت تبادل مغناطیسی سازگار نیست، در نتیجه انتظار داریم خاصیت تبادل فنر در نمونه‌ها دیده شود. شرط ایجاد جفت تبادل مغناطیسی تقریباً دو برابر بودن میانگین اندازه ذرات فاز نرم نسبت به عرض دیواره دامنه فاز سخت است. از آنجا که عرض دیواره دامنه فاز سخت تقریباً ۹ نانومتر است، اندازه ذرات فاز نرم حداکثر باید ۱۸ نانومتر باشد. در حالیکه برای هردو دما این مقدار بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر بدست آمده است.



شکل ۲: تصاویر SEM از نانوکامپوزیت هگزا فیریت باریم/ فیریت نیکل- روی در دماهای (a) ۹۰۰ و (b) ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در مقیاس ۵۰۰ نانومتر

در شکل ۳ منحنی‌های پسماند نانوکامپوزیت نشان داده شده است. باریک شدن منحنی در میدان‌های کم و پهن‌تر شدن آن در میدان‌های بالا، نشان‌دهنده خاصیت تبادل فنر است. به عبارتی در میدان‌های کم فاز نرم مغناطیسی و در میدان‌های بالا فاز سخت مغناطیسی نقش غالب را دارند. با تغییر میدان این دو فاز مغناطیسی نتوانسته‌اند با یکدیگر جفت شوند و شاهد اعوجاج در منحنی هستیم. در شکل الحاقی ۳ تغییرات  $M_s$  و  $H_c$  تصویر شده است. با افزایش دما میدان وادارندگی رو به کاهش است و مغناطش اشباع با افزایش دما تا ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و پس از آن کاهش یافته است. همچنین تغییر نسبت مقدار فاز نرم به سخت نیز بررسی شده است. با کاهش مقدار فاز نرم شاهد جفت شدگی در نانوکامپوزیت هستیم. منحنی‌های  $dM/dH$  در شکل ۴ رسم شده‌اند. همانطور که مشخص است، در  $H=0$  دو قله کاملاً بر هم منطبق‌اند اما وجود دوقله دیگر در میدان‌های بزرگ‌تر گویای وجود دوفاز به طور همزمان در نمونه

آنالیز XRD در شکل ۱ مربوط به سه نمونه حرارت‌دهی شده در دمای ۸۰۰ و ۹۰۰ و ۱۱۰۰ است که با a و b و c مشخص شده است. در تمام نمونه‌ها حضور هم‌زمان پیک‌های مربوط به هگزا فیریت باریم (با شماره کارت ۹۶-۹۰۰-۸۶۴۲) و فیریت نیکل- روی (با شماره کارت ۹۶-۹۰۰-۹۹۲۱) نمایانگر حضور هر دو فاز در نمونه است. در پژوهش‌های دیگران نیز حضور هم‌زمان هر دو فاز مشخص است [6]. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که حرارت‌دهی فقط باعث تغییر در مقدار هر فاز می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها که از مقایسه شدت پیک‌ها با پیک‌های استاندارد حاصل می‌شود، نشان داد که هیچ پیک اضافی از ناخالصی و فازهای ثانویه وجود ندارد. لذا شرایط سنتز نمونه به صورت ایده‌آل انجام شده است. اندازه تقریبی کریستالیت‌ها با کمک روش شرر (رابطه ۱) نیز بدست آمد. این بررسی نشان داد با افزایش دما اندازه کریستالیت‌ها ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. اندازه‌ی کریستالیت‌ها در دماهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به ترتیب ۶۰.۵، ۷۰.۶ و ۴۲.۴ نانومتر بدست آمد.



شکل ۱: طیف XRD برای نانوکامپوزیت  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$  تکلیس شده در دماهای مختلف

$$D = \frac{0.9 \times \lambda}{\beta \times \cos\theta} \quad (1)$$


تصاویر میکروسکوپی برای نمونه‌های تکلیس شده در دمای ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در شکل ۲ نشان داده شده‌اند. در این تصاویر وجود هردو فاز کاملاً مشخص است. ذرات شش‌ضلعی و بزرگ‌تر هگزا فیریت باریم و ذرات کروی و کوچک‌تر فیریت نیکل- روی

اندازه نانوذرات را با افزایش دما نشان داد. میانگین اندازه ذرات در دو دمای ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و مقدار تقریبی اندازه کریستالیت‌ها در آنالیز XRD نشان داد احتمال جفت شدگی مغناطیسی بین دو فاز نرم و سخت بسیار اندک است. میدان وادارندگی،  $H_c$ ، نمونه با افزایش دما کاهش می‌یابد که به افزایش اندازه ذرات مربوط است. مغناطش اشباع نمونه نیز تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد افزایش و سپس کاهش می‌یابد. شکل کمر زنبوری منحنی‌های پسماند در این نمونه نمایانگر شکل‌گیری حالت تبادل فتر است. در هیچ‌کدام از دماهای مورد بررسی در این پژوهش حالت جفت تبادل مغناطیسی مشاهده نشد. دلیل عدم مشاهده جفت تبادل مغناطیسی به اندازه ذرات فاز نرم و سخت مغناطیسی برمی‌گردد. بهترین حالت مغناطیسی (بیشترین مقدار  $(BH)_{max}$ ) به نمونه تکلیس شده در دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد اختصاص دارد.


### منابع و ماخذ

- [1] M. Chithra, C. N. Anumol, B. Sahu, and S. C. Sahoo, "Exchange spring like magnetic behavior in cobalt ferrite nanoparticles," *J. Magn. Magn. Mater.*, vol. 401, pp. 1–8, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.jmmm.2015.10.007.
- [2] M. A. Almessiere, Y. Slimani, and A. Baykal, "Exchange spring magnetic behavior of  $Sr_{0.3}Ba_{0.4}Pb_{0.3}Fe_{12}O_{19}/(CuFe_2O_4)_x$  nanocomposites fabricated by a one-pot citrate sol-gel combustion method," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 762, pp. 389–397, 2018. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.05.232.
- [3] S. Manjura Hoque *et al.*, "Exchange-spring mechanism of soft and hard ferrite nanocomposites," *Mater. Res. Bull.*, vol. 48, no. 8, pp. 2871–2877, 2013, doi: 10.1016/j.materresbull.2013.04.009.
- [4] A. Poorbafrani, H. Salamati, and P. Kameli, "Exchange spring behavior in  $Co_{0.6}Zn_{0.4}Fe_2O_4/SrFe_{10.5}O_{16.75}$  nanocomposites," *Ceramics International*, vol. 41, no. 1, pp. 1603–1608, 2015. doi: 10.1016/j.ceramint.2014.09.097.
- [5] R. Xiong, W. Li, C. Fei, Y. Liu, and J. Shi, "Nanocomposites Synthesized By a Combustion Method," *Ceramics International*. pp. 1–5, 2016. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.04.114>
- [6] A. R. Ahmad, N. M. Saiden, and M. S. Mamat, "Phase Distribution and Magnetic Properties of Mechanically Alloyed Hard/Soft Ferrite Nanocomposites," *J. Supercond. Nov. Magn.*, vol. 30, no. 11, pp. 3097–3102, 2017, doi: 10.1007/s10948-017-4102-9.

و ساز و کار تبادل فتر است. هرچه مقدار فاز نرم کمتر می‌شود قله‌هایی که در میدان‌های بالا وجود دارند محوتر می‌شوند.



شکل ۳: حلقه‌های پسماند نانوکامپوزیت هگزافریت باریم/فريت نیکل-روی که در دماهای مختلف و نسبت فاز نرم:سخت متفاوت سینتر شده‌اند.



شکل ۴: منحنی‌های  $dM/dH$  برای نانوکامپوزیت هگزافریت باریم/فريت نیکل-روی سینتر شده در دماهای (a) ۸۰۰ (b) ۹۰۰ و (c) ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و (d) روی سینتر شده با نسبت ۲۰:۸۰ فاز S:H

### نتیجه‌گیری

در این پژوهش ترکیبی با خاصیت تبادل فتر با استفاده از نانوکامپوزیت  $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4/BaFe_{12}O_{19}$  که با روش سل-ژل احتراقی در دو مرحله سنتز شد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر دما در تشکیل نانوکامپوزیت نیز مطالعه شد. آنالیز پراش اشعه ایکس نشان داد هر دو فاز به صورت هم‌زمان در نمونه وجود دارند. روش تقریبی شرر نشان داد اندازه کریستالیت‌ها تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد افزایش و سپس کاهش می‌یابد. آنالیز SEM افزایش