



## بررسی استفاده از جوهر پلیمری پایه آب در انواع قطعات بتنی

هادی جعفری<sup>۱</sup>، علی دشتی<sup>۲\*</sup>، ابراهیم احمدی<sup>۳</sup>، محمد کشاورز بخشایش<sup>۴</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

<sup>۲</sup> دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

<sup>۳</sup> دانشیار، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی

<sup>۴</sup> استادیار، دانشگاه پیام نور زنجان، گروه زمین شناسی

آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسوول [dashti@um.ac.ir](mailto:dashti@um.ac.ir)

### چکیده

در این پژوهش، نمونه بتن های ساخته شده از سیمان، ماسه شسته و شن در جوهر پلیمری پایه آب غوطه ور شد. ویژگی های آبریزی، فوتو کاتالیستی، ثبات رنگ و تاثیر بر مورفولوژی بتن با کمک آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اندازه گیری زاویه تماسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از نانو ذرات  $TiO_2$  باعث آبریزی نمونه ها می شود. با انجام عملیات کلسینه کردن نمونه های بتن در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد، خاصیت فوتوکاتالیستی و خود تمیز شوندگی بتن افزایش یافت. همچنین بررسی تاثیر حضور سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) در نمونه بتن نشان داد که به کارگیری این ماده باعث کاهش خاصیت آبریزی می گردد، از طرفی منجر به اصلاح سطح نانو ذرات  $TiO_2$  می شود. با توجه به پایه آبی بودن جوهر پلیمری ساخته شده، ایجاد تغییر رنگ در بتن، خواص آبریزی و ملاحظات محیط زیستی مورد توجه بوده است.

کلید واژه- آبریزی، بتن، جوهر پلیمری، نفوذ پذیری

### مقدمه/تئوریات

لایه بستر میسرانند تا روی آن براحتی عمل چاپ انجام شود در حل حاضر دو راه برای حل مشکل چسبندگی جوهر های پایه آب روی بستر غیر متخلخل وجود دارد و آن اصلاح بستر و یا تغییر در فرمولاسیون جوهر ها می باشد. [۲ و ۳]. اصلاح فرمولاسیون جوهر به عنوان روش جایگزین در صنعت جوهر در نظر گرفته می شود. پیش از این مطالعات اندکی در مورد تاثیر اجزای مختلف فرمولاسیون جوهر و ویژگی های چاپ مورد بررسی قرار گرفته است که در بین این مطالعات افزودنی های جوهر از اهمیت خاصی برخوردار است [۳]. این مواد حداکثر تا ۵ درصد وزنی به فرمول افزوده می شوند که می تواند منجر به تاثیر قابل توجهی در بهبود خواص جوهر گردد. [۴]. افزودن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ( $TiO_2$ ) سبب تمیز شوندگی، آلاینده زدایی، ضد

جوهر های پایه آب عموماً در چاپ بر روی سطوح و محیطها و بستر مختلف مورد استفاده قرار گرفته است [۱]. در حالی که جوهر های پایه حلال در هر دو بستر و متخلخل (مثل کاغذ) و غیر متخلخل (مثل پلاستیک) استفاده می شوند [۲]. جوهر های پایه آب با سطوح غیر متخلخل ناسازگارند که باعث ایجاد رطوبت روی سطح شده و در نتیجه با چسبندگی ضعیف جوهر روی سطح همراه است. این چسبندگی ضعیف به دلیل کشش سطحی زیاد آب است و رطوبت موجود روی سطح در بستر غیر متخلخل مشکل اصلی در استفاده از جوهر های پایه آب است که برای انجام اینکار کشش سطحی جوهر را کمتر از کشش سطحی زیر




### نتایج و بحث

از نمونه بتن ساخته شده (مطابق شکل ۱) تست زاویه تماسی گرفته شد که براساس نتایج شکل ۲، زاویه تماس نمونه بتنی ۳۷ درجه می باشد که بیانگر آبدوست بودن سطح است.



شکل ۱: نمونه بتن ساخته شده  
شکل ۲: تصویر زاویه تماسی نمونه بتن ساخته شده

مطابق شکل ۳، تصویر SEM از نمونه بتن ساخته شده مشاهده گردید که ساختار مورفولوژی ناهمگن می باشد.




شکل ۳: تصاویر SEM نمونه بتن ساخته شده

شکل ۴ نمونه بتن غوطه ور شده در جوهر که بیانگر تغییر رنگ و ثبات رنگی جوهر می باشد. مطابق شکل ۵، زاویه تماس نمونه جدید، ۹۵ درجه است که نشان دهنده آبگریزی سطح می باشد.



شکل ۴: نمونه بتن غوطه ور شده در جوهر همراه TiO2  
شکل ۵: نمونه بتن غوطه ور شده در جوهر حاوی نانو ذرات TiO2  
مطابق شکل ۶، تصویرهای SEM ذرات کروی TiO2 در ابعاد نانو می باشد و به خوبی بر روی سطح بتن بارگذاری شده است.



شکل ۶: تصاویر SEM نمونه بتن غوطه ور شده در جوهر حاوی نانو ذرات TiO2

مه، غبار و تصفیه کنندگی در سطح بتن می شود. با توجه به مزایای مذکور می توان در بتن رویه پیاده روها و همچنین زیرگذرها و بتن تونل ها با توجه به هزینه بالای روشهای تهویه تونل ها، آلودگی هوا و توجه اقتصادی از نانو ذرات TiO2 استفاده کرد [۵].

### بخش تجربی

**ساخت بتن:** ۳/۵ گرم سیمان، ۳/۷۵ گرم ماسه شسته شده به همراه ۸/۵ گرم شن به ۱۷/۵ میلی لیتر آب مقطر اضافه گردید و مخلوط حاصل به خوبی همزده شد. پس از اطمینان از اختلاط کامل مخلوط بتن، نمونه ها به داخل قالب های پلاستیکی ریخته شد. بتن ها به مدت ۱۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا خشک شود.

**ساخت نمونه بتن/ نانو ذرات TiO2 / جوهر آبی (سیان):** نانو ذرات TiO2 تجاری دگوسا آسیاب و الک شد تا اندازه پودر یکنواخت به دست آید. حدود ۰/۰۵ گرم TiO2 الک شده در ۴۵ میلی لیتر آب مقطر به حالت سوسپانسیون درآمد. سوسپانسیون به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق تحت همزدگی اولتراسونیک قرار گرفت. سپس حدود ۰/۴ میلی لیتر اسید نیتریک و ۵ میلی لیتر اتانول و ۰/۱ گرم رنگدانه اسید سیان و ۲ میلی لیتر پلیمر پلی اتیلن گلیکول به نمونه اضافه شده و به مدت ۴ ساعت بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. نمونه بتنی آماده شده در ظرفی قرار داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار گرفت. در پایان نمونه بتنی پوشش داده شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه کلسینه شد.

**ساخت نمونه بتن/ نانو ذرات TiO2 / سدیم دودسیل سولفات/ جوهر آبی (سیان)**

مشابه روش قبلی نمونه بتن ساخته شد و در پایان ۰/۵ میلی لیتر سورفکتانت SDS اضافه کرده و به مدت یک ساعت بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. سپس نمونه بتن آماده شده در ظرفی قرار داده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار گرفت. و در پایان نمونه بتنی پوشش داده شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۳۰ دقیقه عمل کلسینه کردن انجام شد.



گردید. با توجه به پایه آبی بودن جوهر پلیمری مورد مطالعه، ثبات رنگ پذیری، خواص آبگریزی و ملاحظات محیط زیستی، مزایای مناسبی برای کاربردهای تجاری دارد.

### مراجع

- [1] Izdebska J, Thomas S. Printing on polymers: fundamentals and applications. Amsterdam: Elsevier; 2016, eBook ISBN: 9780323375009.
- [2] Zolek-Tryznowska Z. Additives for Ink Manufacture. In: Printing on polymers: fundamentals and applications. 2016. pp. 57-66.
- [3] Analysis and optimization of water-based printing ink formulations for polyethylene films, Jar Carlo C. Ramirez and Terence P. Tumolva, Department of Chemical Engineering, University of the Philippines, Springer, 2018.
- [4] Leach R. The printing ink manual. 4th ed. Berkshire: Society of British Printing Ink Manufacturers Ltd. Van Nostrand Reinhold (International) Co. Ltd.; 1988
- [5] Jalal, M., Fathi, M., Farzad, M. (2013). Effects of fly ash and TiO<sub>2</sub> nanoparticles on rheological mechanical, microstructural and thermal properties of high strength self-compacting concrete. Mechanics of Materials 61.11-27


نتایج نشان می دهد که نفوذ پذیری جوهر بر بتن به صورت موثر می باشد و می توان گفت افزودن TiO<sub>2</sub> به جوهر باعث افزایش آبگریزی شده است.

مطابق شکل ۷ نمونه ساخته شده، پس از قرار گیری در شرایط محیطی مشاهده گردید با توجه به آبگریزی بودن سطح از پایداری رنگی خوبی برخوردار است. زاویه تماسی نمونه مذکور برابر ۲۳ درجه بود که نشان دهنده آب دوستی سطح بتن می باشد.



شکل ۷: تصاویر نمونه بتن در جوهر حاوی نانو ذرات TiO<sub>2</sub> بعد ۱۰ روز

مطابق شکل ۸ تصاویر SEM نشان داد که ذرات کروی TiO<sub>2</sub> در ابعاد نانو به خوبی بر روی سطح بتن بارگذاری شده است.



شکل ۸: تصاویر SEM نمونه بتن در جوهر حاوی نانو ذرات TiO<sub>2</sub> در حضور سورفکتانت SDS

همچنین حجم ذرات افزایش یافته است که بیانگر آن است ذرات توسط SDS اصلاح شده و از طرفی باعث افزایش آبدوستی نمونه بتنی شده است.

### نتیجه گیری

نمونه بتن ساخته شده در ابتدا دارای ساختار ناهمگن و بدون مورفولوژی مناسب و دارای زاویه تماسی ۳۷ است. با ساختن جوهر پایه آبی سیان در حضور نانوذرات TiO<sub>2</sub> و غوطه وری بتن در جوهر پلیمری مذکور زاویه تماسی به ۹۵ درجه افزایش یافته و مورفولوژی کروی منظم حاصل شد. اضافه کردن سورفکتانت SDS باعث افزایش آبدوستی و اصلاح ذرات به همراه بارگذاری کامل در ساختار بتن