

# ساخت صافی نوری میان گذر ۲۲۲ نانومتر برای تولید تابش فرابنفش ضد عفونی کننده ایمن

قاسمی ارزنانی، کیمیا<sup>۱</sup>؛ رشیدیان وزیر، محمدرضا<sup>۲</sup>؛ پروین، پرویز<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

<sup>۲</sup> گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

<sup>۳</sup> پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

## چکیده

در این مقاله با انتخاب زیرلایه و لایه‌های نازک مناسب، صافی نوری میانگذری که بتواند طیف تابش فرابنفش ایمن (در محدوده ۲۱۰ تا ۲۶۰ نانومتر با بیشینه عبوردهی در ۲۲۲ نانومتر) را تولید کند ساخته شده است. ابتدا زیرلایه‌های مناسب از جنس شیشه کوارتز نوری برش خورده و با کیفیت ربع موج سطح ساخته شده است. طراحی صافی میان‌گذر ۲۲۲ نانومتر با استفاده از نرم افزار مکالود بدست آمده است. لایه‌نشانی مواد آلومینیوم و فلورید منیزیم با استفاده از روش تبخیر فیزیکی بر روی بستر آماده شده و مطابق با طراحی انجام شده است. طیف گذردهی نوری صافی ساخته شده با استفاده از روش طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش اندازه گیری شده است. نتایج بیانگر کیفیت مطلوب نوری صافی ساخته شده و مطابقت خروجی آن با صافی طراحی شده است.

واژه های کلیدی:

صافی نوری، تابش فرابنفش، تابش فرابنفش ضد عفونی کننده ایمن، طول موج ۲۲۲ نانومتر

## Preparation of Bandpass optical filters at 222 nm for generation of safe germicidal ultraviolet irradiation

Ghasemi Arzanani, Kimiya<sup>1</sup>; Rashidian Vaziri, Mohammad Reza<sup>2,3</sup>; Parvin, Parviz<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics and Energy, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Department of Physics, Faculty of Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

<sup>3</sup> Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, Tehran, Iran

## Abstract

In this paper, by selecting appropriate substrate and thin film materials, optical bandpass filters enabled of generation of safe UV radiation were prepared. First, appropriate substrates were cut from quartz optical glass and prepared with quarter wave quality. Design of 222 nm bandpass filter was created by Macleod software. Coating of Al and MgF<sub>2</sub> materials were done by PVD approach on the prepared substrates according to the design. Optical transmission spectrum of the prepared filter was measured by UV-Vis spectroscopy technique. The results indicate the good optical quality of the prepared filter and its transmission output conformity with the designed one.

### Keywords:

Optical filter, Ultraviolet irradiation, safe germicidal ultraviolet irradiation, 222nm wave length

ضد عفونی کننده B (۲۸۰-۳۲۰ نانومتر) تقسیم بندی می شود. تابش

فرابنفش در ناحیه طول موجی ۳۲۰-۴۰۰ نانومتر، ضد عفونی کننده

نیست (۱).

تابش فرابنفش ضد عفونی کننده می تواند با ایجاد تغییرات

فتوشیمیایی در اسیدهای نوکلئیک، توانایی تولید مثل

میکروارگانسیم‌ها را از بین ببرد. طول موج‌های در محدوده فرابنفش

## مقدمه

تابش فرابنفش ضد عفونی کننده تابشی در طول موج های نوری

فرابنفش در محدوده ۲۰۰-۳۲۰ نانومتر است که برای ضد عفونی -

سازی هوا و سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع تابش خود

به دو زیر ناحیه ضد عفونی کننده C (۲۰۰-۲۸۰ نانومتر) و

C به سلول‌ها آسیب می‌رسانند زیرا توسط اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها جذب می‌شوند. اگرچه روش‌ها و جزئیات ضد عفونی با تابش فرابنفش شناخته شده است، اما باید تا آنجا که می‌توان سیستم‌های ضد عفونی کننده را با تأثیرات قابل پیش‌بینی طراحی و نصب کرد. کارایی میکروبی در بازه طول موجی ۲۱۰-۲۶۰ نانومتر بیشینه است (۲).

طول موج مد نظر ما (۲۲۲ نانومتر) در محدوده طول موجی مناسب برای میکروبی کشی قرار دارد. این طول موج بر روی DNA و RNA عوامل بیماری‌زا تغییر ایجاد کرده و میتواند علاوه بر نابودی آن عامل از تکثیر آن نیز جلوگیری نماید پس میتواند به عنوان یک عامل ضد عفونی کننده استفاده شود (۳).

صافی‌های میان‌گذر نوری، ابزارهای نوری هستند که امکان عبوردهی نور را تنها در یک ناحیه طول موجی خاص، که پهنای آن تحت عنوان پهنای عبور صافی شناخته می‌شود، فراهم کرده و به نورهای با طول‌موج‌های بلندتر و کوتاه‌تر از آن اجازه عبور نمی‌دهند. صافی‌های نوری میان‌گذر به دو زیرگروه اصلی صافی‌های میان‌گذر با پهنای عبور زیاد و صافی‌های میان‌گذر با پهنای عبور کم تقسیم‌بندی می‌شوند (۲). به طور کلی، دستیابی به یک طول موج مشخص بدون داشتن پهنای نیم بیشینه امکان پذیر نیست. جداسازی یک محدوده و به طور خاص یک طول موج مشخص، از یک ناحیه طول موجی بدون داشتن صافی‌های نوری امکان پذیر نیست.

هدف ما در این پژوهش ساخت صافی نوری بود که بتواند طول موج ۲۲۲ نانومتر را با کمترین پهنای نیم‌بیشینه و با کمترین میزان جذب در این طول موج عبور دهد.

### طراحی صافی نوری

صافی‌های میان‌گذر نوری به دو دسته کلی صافی‌های تمام دی‌الکتریک و فلز-دی‌الکتریک تقسیم‌بندی می‌شوند. هر دو دسته صافی از نوع چندلایه‌ای‌های نوری بوده و به روش لایه‌نشانی مواد متوالی ساخته می‌شوند. در صافی‌های تمام دی‌الکتریک، تمامی موادی که به طور متوالی لایه‌نشانی می‌شوند از نوع دی‌الکتریک هستند. در صافی‌های فلز-دی‌الکتریک، بخشی از مواد دی‌الکتریک با مواد فلزی جایگزین می‌شوند. صافی‌های میان‌گذر فلز-

دی‌الکتریک، بر پایه ساختارهای فابری-پرو هستند. لایه‌های نیم‌بازتابنده فلزی با جذب بالایی که در نواحی مرئی و مادون قرمز دارند؛ به امواج نوری در این طول موج‌ها امکان عبور از صافی را نمی‌دهند. مکان دقیق قله تشدید فابری-پرو نیز با بهینه‌سازی ساختار از طریق انتخاب مواد و تعیین ضخامت آن‌ها به انجام می‌رسد. نظریه‌ای که به توصیف اصول فیزیکی سازوکار صافی‌های فلز-دی‌الکتریک می‌پردازد تحت عنوان «نظریه فلز شفاف» شناخته می‌شود (۴).

صافی نوری میان‌گذر فلز-دی‌الکتریک، از دو قسمت لایه‌های نازک و زیر لایه تشکیل می‌شوند. زیر لایه استفاده شده برای ناحیه فرابنفش طیفی از جنس کوارتز انتخاب می‌شود، زیرا این ماده عبوردهی بالایی در ناحیه طول موجی فرابنفش دارد.

پس از آماده سازی زیر لایه باید لایه‌های نازک روی آن لایه نشانی شوند. همانطور که می‌دانیم لایه‌ها دارای ضرایب شکست متفاوتی هستند. در این کار و برای طراحی صافی، از مواد آلومینیوم و فلورید منیزیم با ضخامت‌های متفاوت به عنوان لایه نازک استفاده شده است (شکل ۱). برای بدست آوردن ضخامت‌ها از نرم افزار مک لود استفاده شده و با این طراحی نتایج جدول ۱ و شکل ۲ برای عبوردهی صافی بدست آمد.

#### تابش میدان نوری فرودی



فلورید منیزیم
آلومینیوم
فلورید منیزیم
آلومینیوم
کوارتز



#### تابش میدان نوری صافی شده خروجی


شکل ۱: طراحی صافی بهینه‌سازی شده ۲۲۲ نانومتر. بستر از جنس کوارتز در نظر گرفته شده است.

جدول ۱: مشخصات قطعه حاصل از طراحی نرم افزار مک لود


طول موج بیشینه (نانومتر)	شدت قله (%)	پهنای نیم بیشینه (نانومتر)	نمونه طراحی شده
۲۲۲	۵۱٫۴	۲۶	

## ساخت صافی نوری

برای ساخت صافی نوری، بستر کوارتز برش خورده در سیستم لایه‌نشانی مورد استفاده قرار گرفت. از روش لایه‌نشانی فیزیکی (PVD) برای قرار دادن لایه‌های نازک روی آن استفاده شد و هر لایه با ضخامت مورد نیاز بر روی بستر قرار گرفت. در لایه‌نشانی به فشار داخل محظه لایه‌نشانی  $(5 \times 10^{-5} \text{ tor})$  و نرخ لایه‌نشانی (۱ نانومتر در ثانیه) توجه شده بود. شکل ۴ یک نمونه از صافی میان‌گذر فلز-دی‌الکتریک ساخته شده را نشان می‌دهد.




شکل ۴: تصویر صافی میان‌گذر ساخته شده بر روی بستر کوارتز.



شکل ۲: طیف عبوری ناشی از قطعه طراحی شده با نرم افزار مک لود.

## طیف عبوری

پس از خارج کردن قطعه نهایی از سیستم لایه‌نشانی، طیف گذردهی نوری آن به روش طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش اندازه‌گیری شد. شکل ۵ طیف گذردهی نوری نمونه سوم صافی میان‌گذر ساخته شده را نشان می‌دهد. در جدول ۲ مشخصات بدست آمده از طیف گذردهی نوری صافی ساخته شده با طیف مدلسازی شده توسط نرم‌افزار مک‌لود مقایسه شده است.



شکل ۵: طیف گذردهی نوری صافی میان‌گذر ساخته شده.

## آماده سازی بستر کوارتز

برای آماده سازی بستر، یک حجم استوانه‌ای شکل بزرگ از جنس شیشه کوارتز از شرکت مرک آلمان تهیه شد. قطر استوانه کوارتز تهیه شده ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۳۰ سانتی‌متر بوده است (شکل ۳). این قطعه بزرگ ابتدا با دستگاه‌های مخصوص برش خورده و سپس سایش و در نهایت با کیفیت نوری مطلوب (ربع موج) پولیش شد.



شکل ۳: تصویر استوانه کوارتز قبل از مراحل برش، سایش و پولیش.

جدول ۲: مقایسه مشخصه های قطعه ساخته شده با مشخصه های بدست آمده در فاز طراحی.

طول موج بیشینه (نانومتر)	شدت قله (%)	پهنای نیم بیشینه (نانومتر)	
۲۲۲	۵۱٫۴	۲۶	نمونه طراحی شده
۲۲۳	۴۰٫۵	۳۷	قطعه ساخته شده

بیشینه طول موج عبوری نداریم و این موجب تخریب کامل خصوصیات صافی میان گذر شده است.

### نتیجه گیری

مشکل اصلی کار در زمینه ساخت صافی فرابنفش میان گذر فلز-دی الکتریک، انتخاب و آماده سازی بستر مورد نیاز برای اجرای لایه نشانی ها بود. اکثر بسترهای شیشه ای که در کاربردهای نوری بکار گرفته می شوند جذب بسیار بالایی در ناحیه فرابنفش طیفی دارند. بدلیل این جذب بالا، تقریباً تمامی تابش فرودی فرابنفش فرودی روی سطح این مواد جذب شده و امکان عبور آن وجود ندارد. نوع بستری که اغلب برای کار در ناحیه فرابنفش طیفی مورد استفاده قرار می گیرد از جنس شیشه کوارتز است. با انتخاب درست ضخامت لایه های نازک و انتخاب کوارتز به عنوان زیر لایه می توان به صافی نوری میان گذر فرابنفش دست یافت. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که با دقت خوبی میتوان طیف اشعه فرابنفش ایمن را با استفاده از صافی ساخته شده بدست آورد.

### مرجع ها

[1]: Hockberger, P.E., *A History of Ultraviolet Photobiology for Humans, Animals and Microorganisms*. Photochemistry and photobiology, 2002. 76(6): p. 561-579.


[۲]: Kowalski, W. (2010). *Ultraviolet germicidal irradiation handbook: UVGI for air and surface disinfection*, Springer science & business media.

[۳]: Raeiszadeh, M. and B. Adeli (2020). *A critical review on ultraviolet disinfection systems against COVID-19 outbreak: applicability, validation, and safety considerations*. *Acs Photonics* 7(11): 2941-2951.

[۴]: Wang, Tian-Jiao, et al. *Solar-blind ultraviolet band-pass filter based on metal—dielectric multilayer structures*. *Chinese Physics B* 23.7 (2014): 074201.

### بررسی اثر بازپخت گرمایی بر طیف عبور نوری صافی ها

حرارت دهی نمونه ها پس از خارج کردن آن ها از داخل کوره های گرمایی می تواند بهبود خواص ساختاری، نوری و یا سایر خواص آن ها را به همراه داشته باشد. به این نوع عملیات حرارتی در اصطلاح بازپخت گرمایی گفته می شود.



شکل ۶: اثر باز پخت گرمایی در دماها و زمان های متفاوت بر طیف گذردهی صافی نوری میان گذر

بازپخت حرارتی صافی های ساخته شده در دماها و زمان های متفاوت نشان داده شده در شکل ۶ به انجام رسید. همانطور که در تصویر مشخص است، بازپخت گرمایی در دمای ۴۰۰ درجه در مدت زمان های متفاوت موجب افزایش پهنای نیم بیشینه طیف عبوری شده و از طرفی در بازپخت در دمای ۵۰۰ درجه و مدت زمان یک ساعت نیز عملاً دیگر طول موج مشخصی به عنوان