



## بررسی اثر عملیات حرارتی T6 بر ساختار و خواص مکانیکی فوم‌های آلومینیوم آلیاژی ۷۰۷۵

اکرم صالحی<sup>۱</sup>، علیرضا کیانی رشید<sup>۲\*</sup>، مسعود گلستانی پور<sup>۳\*</sup>

۱- دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد.

۲- استاد گروه مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد.

۳- استادیار گروه پژوهشی مهندسی مواد، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی.

kianirashid@um.ac.ir, golestanipour@acecr.ac.ir

### چکیده

در این تحقیق تأثیر عملیات حرارتی T6 بر رفتار مکانیکی و ریزساختاری فوم‌های آلومینیومی ۷۰۷۵ بررسی شد. روش‌های مختلفی برای تولید فوم‌های فلزی وجود دارد که در این میان روش ریخته‌گری دقیق این امکان را فراهم می‌کند که ساختارهای فومی سلول باز و پیچیده را بتوان تولید نمود. در تحقیق حاضر از روش ریخته‌گری دقیق تحت خلا برای تولید فوم‌های آلومینیومی سلول باز کمک گرفته شد. فوم‌های آلومینیومی با درصد تخلخل‌های ۹۰٪، ۸۱٪ و ۶۲٪ تولید شدند و ریزساختار و خواص مکانیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده توسط SEM نشان از حضور فازهای ثانویه و پراکنده پس از انجام عملیات حرارتی T6 دارد. بررسی‌های مکانیکی نیز نشان داد که با کاهش درصد تخلخل، استحکام مکانیکی افزایش خواهد یافت به طوری که با کاهش ۱۸٪ تخلخل، استحکام فشاری در نمونه‌های عملیات حرارتی نشده ۴۸٪ و در نمونه‌های T6، ۲۲٪ افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی: عملیات حرارتی T6، فوم آلومینیومی ۷۰۷۵، SEM، بررسی‌های مکانیکی

### ۱- مقدمه

فوم‌های فلزی به دو دسته فوم‌های سلول باز و سلول بسته تقسیم می‌شوند. تولید قطعات فومی به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است. این روش‌ها شامل روش‌های ذوبی و غیر ذوبی می‌شود که در این میان، تولید فوم به روش ذوبی جایگاه مطلوبی نسبت به سایر روش‌ها دارد. با تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی فوم‌های فلزی، می‌توان دامنه کاربردی آن‌ها را به طور وسیعی افزایش داد. از جمله کاربردهای فوم‌های فلزی می‌توان به استفاده از آن‌ها در صنایع نظامی، هوافضا، نفت و گاز، خودروسازی، حمل و نقل و پتروشیمی اشاره کرد. هدف از این مقاله، دستیابی به دانش فنی تولید فوم‌های فلزی سلول باز بر پایه آلومینیوم آلیاژی ۷۰۷۵ می‌باشد. آلیاژ مورد استفاده یکی از پرکاربردترین آلیاژهای آلومینیومی مورد استفاده در صنعت هوافضا می‌باشد که دلیل آن هم دارا بودن ویژگی‌هایی همچون استحکام و سختی بالا در کنار وزن سبک و قابلیت انجام عملیات حرارتی می‌باشد.


### ۲- روش پژوهش

در تحقیق حاضر نمونه‌های فوم آلومینیومی با درصد تخلخل‌های ۹۰٪، ۸۱٪ و ۶۲٪ با روش ریخته‌گری دقیق تولید شدند. نمونه‌ها به دو دسته مختلف نمونه خام و نمونه عملیات حرارتی شده تقسیم می‌شوند. برای انجام عملیات حرارتی T6، ابتدا نمونه‌ها در دمای ۴۸۰°C به مدت ۱ ساعت آنیل و سپس در دمای ۱۲۰°C به مدت ۲۴ ساعت پیرسازی شدند. هر دو گروه نمونه‌ها تحت بررسی‌های خواص مکانیکی و ریزساختاری (توسط میکروسکوپ SEM) قرار گرفتند.

### ۳- نتایج، بحث و نتیجه‌گیری




بررسی‌های SEM نشان داد که با انجام عملیات حرارتی T6 رسوبات از حالت پیوسته به ناپیوسته و پراکنده در زمینه تبدیل می‌شوند که باعث مستحکم‌تر شدن آلیاژ می‌شوند. این اتفاق ناشی از عملیات پیرسازی در حین عملیات حرارتی T6 می‌باشد. در تحقیقات گذشته نشان داده شده است که این رسوبات عموماً از نوع  $\eta$  و با ترکیب غنی از آلومینیوم می‌باشند [۱-۲].



شکل ۱. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی: الف) نمونه قبل از عملیات حرارتی، ب) نمونه عملیات حرارتی شده T6.

تمامی نمونه‌ها (قبل و بعد از عملیات T6 و در درصدهای مختلف) طبق استاندارد ISO ۱۳۳۱۴ تحت آزمون فشار قرار گرفتند (شکل ۱). همان‌طور که دیده می‌شود و در تحقیقات پیشین نیز بررسی شده است، آلیاژهای عملیات حرارتی شده T6، استحکام تسلیم بیشتری نسبت به آلیاژهای ریخته‌گری شده دارند، زیرا فازهای ثانویه رسوب کرده در زمینه، در برابر حرکت نابجایی‌ها مقاومت خواهند کرد که منجر به افزایش استحکام در آن نمونه‌ها خواهد شد. در نمونه‌های تست شده در پژوهش حاضر نیز دیده می‌شود که تمام نمونه‌ها بعد از عملیات حرارتی، نه تنها افزایش استحکام داشته‌اند بلکه رفتار آن‌ها در هر سه درصد تخلخل، تردی کمتری را نشان می‌دهد (نوسانات کمتری در منحنی‌ها دیده می‌شود). [۳-۴]



شکل ۲. نتایج حاصل از بررسی‌های آزمون فشار: الف) نمونه‌های قبل از عملیات حرارتی، ب) نمونه‌های بعد از عملیات حرارتی T6.

#### ۴- مراجع

1. Zhang, Peng-Xiang, et al. "Effect of T6 heat treatment on microstructure and hardness of nanosized Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> reinforced 7075 aluminum matrix composites." *Metals* 9.1 (2019): 44.
2. Kumar, DV Ravi, V. Ravi Kumar, and CR Prakash Rao. "Influence of T6-heat treatment on mechanical properties of Al7075 alloy reinforced with Cenosphere." *Materials Today: Proceedings* 5.11 (2018): 25036-25044.
3. Campana, Francesca, and Daniela Pilone. "Effect of heat treatments on the mechanical behaviour of aluminium alloy foams." *Scripta Materialia* 60.8 (2009): 679-682.
4. Bolat, Çağın, Gökhan Bilge, and Ali Gökşenli. "An investigation on the effect of heat treatment on the compression behavior of aluminum matrix syntactic foam fabricated by sandwich infiltration casting." *Materials Research* 24 (2021): e20200381.