

اثر تاخیرانداز شعله ملامین بر خواص اشتعال پذیری فوم پلی یورتان انعطاف پذیر

دانیال ابراهیمزاده^۱، غلامحسین ظهوری^{۲*}، محمد نورمحمدی^۲، امید جاوید^۲

۱- گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۲- شرکت عایق خودرو توس (گروه صنعتی پارت لاستیک)، مشهد، ایران.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر افزودن بازدارنده شعله ملامین با درصد وزنی متفاوت (۰، ۵، ۱۰، ۱۵) در فوم‌های پلی یورتان انعطاف پذیر سرعت اشتعال پذیری و مقدار خاکستر باقیمانده فوم‌ها مورد آزمون قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که با افزایش درصد ملامین (از ۰٪ تا ۱۵٪) به دلیل گرماگیر بودن مکانیسم و کاهش گازهای قابل اشتعال حاصل از تجزیه ملامین سرعت سوختن فوم‌ها کاهش یافته است و فوم پلی یورتان با مقدار ۱۵ درصد وزنی ملامین کمترین سرعت سوختن ۴۴/۴ میلی متر بر دقیقه را داشته است. همچنین با افزایش درصد ملامین (از ۰٪ تا ۱۵٪) درصد خاکستر باقیمانده فوم‌ها پس از قرار گرفتن تحت حرارت (از ۱۱٪/۷ به ۲۲٪/۵) افزایش یافت که نشان دهنده افزایش مقاومت حرارتی فوم‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی: فوم پلی یورتان، بازدارنده شعله، انعطاف پذیری، ملامین، خاکستر.

۱. مقدمه

پایداری پلیمرها در برابر اشتعال پذیری با درک چگونگی واکنش آن‌ها نسبت به منبع اشتعال در محیطی که در آن استفاده می‌شوند مانند ساختمان‌ها، مکان‌های صنعتی و حمل و نقل تعیین می‌شود و استفاده از مواد پلیمری برای اقلام سازه‌ای، دکوراسیون داخلی، ائانیه و غیره مشکل اشتعال پذیری بالقوه و افزایش خطر آتش سوزی آن‌ها را مطرح می‌نماید [۱]. فوم‌های پلی یورتان انعطاف-پذیر به دلیل ویژگی‌هایی که دارند از جمله چگالی کم، انعطاف پذیری بالا، نفوذپذیری هوای بالا، ساختار سلول باز و غیره کاربرد گسترده‌ای در صنعت مبلمان، تشک و صندلی، خودروسازی و بسته‌بندی دارند. فوم‌های پلی یورتان مستعد آتش سوزی هستند که دلیل آن تخلخل بالا است و نفوذ هوا را به درون ساختار پلیمر سرعت اشتعال را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، عوامل فوم‌زا مورد

* نویسنده مسئول: zohuri@um.ac.ir

استفاده در تولید فوم‌های PU که عمدتاً هیدروکربن‌هایی مانند سیکلوپنتان، n-پنتان، متیلن کلرید و کلروفلوروکربن‌ها هستند که می‌توانند منجر به خطر آتش‌سوزی شوند. بر اساس این عوامل، نیاز به بهبود مقاومت در برابر شعله فوم‌های PU بدون به خطر انداختن خواص ذاتی آن‌ها وجود دارد و برای این منظور از بازدارنده‌های شعله به عنوان اجزای افزودنی یا واکنش‌دهنده معرفی می‌شوند [۳،۲].

بازدارنده‌های شعله افزودنی عمدتاً شامل ترکیبات فسفر، ملامین، گرافیت قابل انبساط، آلومینیوم هیدروکسید و غیره هستند که افزودنی از طریق اختلاط فیزیکی و مکانیکی ساده وارد فوم می‌شوند که تأثیر اندکی بر فرمولاسیون فوم دارد و بازدارندگی شعله خوبی از خود نشان می‌دهند. بازدارنده‌های شعله واکنش‌دهنده عمدتاً شامل پلی‌ال‌ها و ایزوسیانات‌های بازدارنده شعله هستند که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت نموده و اثر بازدارندگی شعله را ایجاد می‌نمایند. همچنین اگر دو بازدارنده شعله زمانی که با هم در یک پلیمر وجود دارند، اثر فعالیت تاخیراندازی شعله بیشتری را نسبت به حضور جداگانه دارند، مثلاً اگر ترکیبی از نیتروژن و فسفر به عنوان بازدارنده شعله استفاده شوند اثر بیشتری نسبت به استفاده هر یک به تنهایی دارند که به این اثر هم‌افزایی گفته می‌شود [۴،۱].

۲. بخش تجربی

۲-۱. مواد مورد استفاده

از پلی‌ال پلی‌اتری و متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات (Toluene diisocyanate, TDI) به عنوان دو جز اصلی در ساخت فوم پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر استفاده شد. افزودنی‌ها مثل عامل فعال سطحی سیلیکونی، عامل گسترش‌دهنده زنجیر پلیمری، کاتالیست آلی-فلزی (Dibutyltin dilaurate, DBTDL)، کاتالیست آمینی (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, DABCO)، دوده به عنوان رنگدانه و پرکننده، آب دیونیزه شده به عنوان عامل فوم‌زا شیمیایی و ملامین به عنوان بازدارنده شعله و پرکننده استفاده شد.

۲-۲. روش آماده‌سازی

به منظور ساخت فوم‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر از ۲ جز استفاده شد. پلی‌ال پلی‌اتری همراه با دیگر افزودنی‌ها از جمله عامل فعال سطحی سیلیکونی، عامل گسترش‌دهنده زنجیر پلیمری، کاتالیست آلی-فلزی (DBTDL)، کاتالیست آمینی (DABCO)، دوده، آب دیونیزه شده و همچنین ملامین با درصد وزنی‌های متفاوت (۰، ۵، ۱۰، ۱۵) به عنوان جز A مخلوط نموده و توسط همزن مکانیکی به مدت ۱۵ دقیقه همزده شدند. در ادامه دی‌ایزوسیانات (TDI) به عنوان جز B با جز A که پلی‌ال آماده شده می‌باشد، ترکیب نموده و به مدت ۱۰ ثانیه توسط همزن مکانیکی با دور ۱۵۰۰ rpm همزده شد و در قالب مورد نظر قرار داده شدند. پس از گذشت چند دقیقه فوم پلی‌یورتان بالا آمده و پس از پخت و خشک شدن فوم آن را برش زده و آزمون‌های مورد نظر انجام شدند. فرمولاسیون مواد استفاده شده برای ساخت فوم پلی‌یورتان در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- فرمولاسیون استفاده شده برای ساخت فوم پلی یورتان انعطاف پذیر.

مقدار (g)	مواد
۱۰۰	پلی آل
۱/۸	عامل گسترش دهنده زنجیر
۰/۱۱	کاتالیست آلی-فلزی
۰/۶	کاتالیست آمینی
۰/۲	دوده
۱/۵	آب مقطر
۳۹	ایزوسیانات
۰، ۵، ۱۰، ۱۵ (درصد وزنی)	بازدارنده شعله

۲-۳. اشتعال پذیری فومها

به منظور بررسی اشتعال پذیری فومها بر طبق استاندارد (ASTM D635) UL94 افقی مکعبهایی با ابعاد $125 \times 13 \times 10$ میلی متر برش داده شد سپس نمونهها به صورت افقی در معرض شعله قرار گرفته شدند و سرعت سوختن آنها بررسی شد.


۲-۴. درصد خاکستر

به منظور اندازه گیری درصد خاکستر باقیمانده، فومها طبق استاندارد ISIRI 10237 به مدت ۴۵ دقیقه در کوره تحت حرارت ۶۵۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.

۳. نتایج و بحث


فومهای پلی یورتان انعطاف پذیر با درصد وزنی (۰، ۵، ۱۰، ۱۵) ملامین سنتز شد و اشتعال پذیری آنها مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱). مشاهده شد که با افزایش درصد ملامین به عنوان افزودنی تاخیرانداز شعله به فرمولاسیون، سرعت سوختن فومها روند کاهشی یافت. نمونه با ۱۵ درصد وزنی ملامین دارای کمترین سرعت اشتعال پذیری ۴۴/۴ میلی متر بر دقیقه است. ملامین مادهای با پایداری حرارتی بالا است و ۶۷٪ آن را نیتروژن تشکیل می دهد. ساز و کار بازدارندگی اشتعال ملامین به شکلی است که همانند یک چاه گرمایی عمل نموده و گرما را در خود ذخیره می نماید. ملامین در واقع در دمایی 350°C شروع به تصعید نموده که در طی فرایند تصعید انرژی زیادی را جذب می نماید و این فرآیند گرماگیر است با جذب گرما دما را پایین می آورد که منجر به رقیق شدن گازهای قابل اشتعال و اکسیژن در ناحیه احتراق می شود. در نتیجه به خنک شدن ماتریس پلیمری کمک می نماید. بدین

صورت افزودن ملامین باعث کاهش اشتعال پذیری فوم های پلی یورتان می شود. همچنین تجزیه ملامین آب، کربن دی اکسید و آمونیاک را به عنوان گازهای غیر قابل اشتعال آزاد نموده با رهاسازی آمونیاک غلظت گازهای قابل اشتعال و اکسیژن کاهش می یابد.



شکل ۱- تاثیر افزودنی ملامین بر سرعت اشتعال پذیری فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر.

همچنین با توجه به شکل ۲ می توان مشاهده نمود که با افزودن تاخیرانداز شعله ملامین، اشتعال پذیری فوم های پلی یورتان مقاومت حرارتی بیشتری پیدا نمودند. با افزایش درصد ملامین (از ۰٪ تا ۱۵٪) مقدار خاکستر باقیمانده فوم ها پس از قرار گرفتن تحت حرارت ۶۵۰ درجه سانتی گراد در کوره از ۱۱/۷٪ به ۲۲/۵٪ افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر ملامین بر کاهش اشتعال پذیری ماتریس پلیمری فوم می باشد. ملامین به عنوان یک بازدارنده شعله بر پایه نیتروژن در هنگام تصعید انرژی گرمایی فوم پلی یورتان را جذب نموده و باعث تاخیر سوختن فوم می شود.



شکل ۲- تاثیر افزودنی ملامین بر اشتعال پذیری فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر.

۴. نتیجه گیری

فوم‌های پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر با درصد وزنی (۰، ۵، ۱۰، ۱۵) بازدارنده شعله تهیه شدند. سرعت اشتعال‌پذیری نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد با افزایش درصد وزنی تاخیر انداز شعله ملامین تا ۱۵ درصد با یک مکانیسم گرماگیر باعث کاهش سرعت سوختن فوم‌ها تا ۴۴/۴ میلی‌متر بر دقیقه شد. همچنین با افزایش درصد وزنی ملامین (از ۰٪ تا ۱۵٪) درصد خاکستر باقیمانده فوم‌ها پس از حرارت از ۱۱/۷٪ به ۲۲/۵٪ افزایش یافت که نشان دهنده افزایش مقاومت حرارتی فوم‌ها می‌باشد.

۵. قدردانی

از گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد (کد طرح: ۵۹۲۶۴) و شرکت عایق خودرو توس (گروه صنعتی پارت لاستیک) مشهد جهت همکاری و پشتیبانی فنی و مالی در انجام پژوهش تشکر و قدردانی می‌گردد.

۶. مراجع

- [1] Horrocks, A. R. (2022). Fundamentals: Flammability, ignition, and fire spread in polymers. In *Analysis of Flame Retardancy in Polymer Science* (pp. 1-72). Elsevier.
- [2] Ming, G., Chen, S., Sun, Y., & Wang, Y. (2017). Flame retardancy and thermal properties of flexible polyurethane foam containing expanded graphite. *Combustion Science and Technology*, 189(5), 793-805.
- [3] Yadav, A., de Souza, F. M., Dawsey, T., & Gupta, R. K. (2022). Recent advancements in flame-retardant polyurethane foams: a review. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 61(41), 15046-15065.
- [4] Ma, S., Xiao, Y., Zhou, F., Schartel, B., Chan, Y. Y., Korobeinichev, O. P., ... & Hu, Y. (2020). Effects of novel phosphorus-nitrogen-containing DOPO derivative salts on mechanical properties, thermal stability and flame retardancy of flexible polyurethane foam. *Polymer Degradation and Stability*, 177, 109160.